



FREIOTHERM-ATL-Odporny na kor. WA4794HL1820

Właściwości	■ Anodowy jednokomponentowy lakier elektroforetyczny ■ Zastosowanie np. w branży mebli funkcjonalnych i technik magazynowych ■ Doplnňovací pasta, řástečně neutralizovaná ■ System jednowarstwowy ■ Dobra ochrona antykorozyjna																							
Dane techniczne	<table><tr><td>■ Baza</td><td>Żywica akrylowa, zmodyfikowana</td></tr><tr><td>■ Kolor</td><td>lenzengrau jumbo w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)</td></tr><tr><td>■ Części stałe DIN EN ISO 3251</td><td>63-67 %</td></tr><tr><td>■ Gęstość wartość teoretyczna</td><td>1,18 g/cm³</td></tr><tr><td>■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>35-40</td></tr><tr><td>■ Lepkość</td><td>3000-8000 mPa.s</td></tr><tr><td>■ Kontrolna grubość warstwy</td><td>3-8 µm</td></tr></table>		■ Baza	Żywica akrylowa, zmodyfikowana	■ Kolor	lenzengrau jumbo w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)	■ Części stałe DIN EN ISO 3251	63-67 %	■ Gęstość wartość teoretyczna	1,18 g/cm³	■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	35-40	■ Lepkość	3000-8000 mPa.s	■ Kontrolna grubość warstwy	3-8 µm								
■ Baza	Żywica akrylowa, zmodyfikowana																							
■ Kolor	lenzengrau jumbo w odniesieniu do podanego wzornika kolorów (np. RAL)																							
■ Części stałe DIN EN ISO 3251	63-67 %																							
■ Gęstość wartość teoretyczna	1,18 g/cm³																							
■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	35-40																							
■ Lepkość	3000-8000 mPa.s																							
■ Kontrolna grubość warstwy	3-8 µm																							
Technologia i zastosowanie W zależności od obiektu i urządzeń	<table><tr><td colspan="2">■ Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszczy, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających.</td></tr><tr><td>■ Stopień połysku DIN EN ISO 2813</td><td>15-35 przy kącie 60°</td></tr><tr><td>■ Wartość pH</td><td>8,5-9,5</td></tr><tr><td>■ Przewodność</td><td>1400-1700 µS/cm</td></tr><tr><td>■ Części stałe DIN EN ISO 3251</td><td>14-17 %</td></tr><tr><td>■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>55-80 mg/g</td></tr><tr><td>■ Zawartość rozpuszczalników organicznych</td><td>1,0-3,5 %</td></tr><tr><td>■ Temperatura kąpieli</td><td>24-27 °C</td></tr><tr><td>■ Czas malowania</td><td>1-10 sekund/-y</td></tr><tr><td>■ Napięcie rozdzielcze</td><td>100-200 volt</td></tr><tr><td colspan="2">■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.</td></tr></table>		■ Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszczy, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających.		■ Stopień połysku DIN EN ISO 2813	15-35 przy kącie 60°	■ Wartość pH	8,5-9,5	■ Przewodność	1400-1700 µS/cm	■ Części stałe DIN EN ISO 3251	14-17 %	■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	55-80 mg/g	■ Zawartość rozpuszczalników organicznych	1,0-3,5 %	■ Temperatura kąpieli	24-27 °C	■ Czas malowania	1-10 sekund/-y	■ Napięcie rozdzielcze	100-200 volt	■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.	
■ Przygotowanie powierzchni Powierzchnia musi być wolna od wszystkich przyklejających się, przywierających i haczących materiałów, np.: oleje, tłuszczy, rdza, pozostałości po wosku lub po materiałach rozdzielających.																								
■ Stopień połysku DIN EN ISO 2813	15-35 przy kącie 60°																							
■ Wartość pH	8,5-9,5																							
■ Przewodność	1400-1700 µS/cm																							
■ Części stałe DIN EN ISO 3251	14-17 %																							
■ Liczba MEQ-Base DIN EN ISO 15880	55-80 mg/g																							
■ Zawartość rozpuszczalników organicznych	1,0-3,5 %																							
■ Temperatura kąpieli	24-27 °C																							
■ Czas malowania	1-10 sekund/-y																							
■ Napięcie rozdzielcze	100-200 volt																							
■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia i środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.																								
Magazynowanie	<table><tr><td>■ Jednorazowa wymiana części stałych w ciągu roku</td></tr></table> W oryginalnym opakowaniu 12 miesięcy przy temperaturze magazynu od		■ Jednorazowa wymiana części stałych w ciągu roku																					
■ Jednorazowa wymiana części stałych w ciągu roku																								

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.

Strona: 1 / 2
Wersja: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de

**FREIOTHERM-ATL-Odporny na kor.**
WA4794HL1820

5 do 25°C. Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.

Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.

Wskazówki specjalne**Warunki specjalne**

Wszystkie dane są oparte na bazie stardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji. Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi nie stanowią żadnej specyfikacji.