



## FREIOTHERM-Boja u prahu

### PP1033N

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Svojstva</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Boja u prahu za dekorativnu vanjsku primjenu</li> <li>Primjena npr. u panozi Proizvodnja namještaja i skladišne opreme</li> <li>svilenkasto sjajna, gruba struktura</li> <li>Dobra mehanička postojanost i površinska tvrdoća</li> <li>Ravnomjerno stvaranje filma u području od 60 do 100 µm</li> <li>Sposobna odvoditi elektriku</li> </ul>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sistemske premaz</b>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sistem - tekuća boja</li> </ul> <p>Premazi su dostupni za različite vrste primjene, gdje su karakteristike izgleda prema barvnom tonu, sjaju i glatkoći površine optimalno uskladjene.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tehničko / Fizikalni Podaci</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Osnova vezivnog sredstva</li> <li>Ton boje</li> <li>Stupanj sjaja vizualno</li> <li>Debljina sloja</li> <li>Gustoća teoretska vrijednost</li> <li>Potrošnja</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>poliesterska smola</p> <p>Potpuno svjetli - čisti i od bijele ovisni tonovi boja se ne mogu izraditi</p> <p>svilenkasto sjajna</p> <p>80 µm kod tona boje RAL 7035</p> <p>1,2-1,7 g/cm³ prema tonu boje</p> <p>0,12 kg/m², kod 80 µm srednja debljina testnoga sloja</p>                            |
| <b>Mehanička ispitivanja na metalnoj pločici ST1405</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Giter test prionjivosti</li> <li>Test elastičnosti prema Erichsenu</li> <li>Udarni test</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>DIN EN ISO 2409</p> <p>Gt 0</p> <p>&gt;4 mm</p> <p>DIN EN ISO 1520</p> <p>&gt;60 kg cm (front)</p> <p>DIN EN ISO 6272-1</p>                                                                                                                                                                         |
| <b>Test postojanosti</b>                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>na željezofosfatiranoj metalnoj pločici</li> <li>Kondenzacijska voda - stalna klima</li> <li>Test slane komore (NSS)</li> <li>Postojanost na kemikalije</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>500 sati</p> <p>Podkorodiranje Wb &lt; 1 mm</p> <p>DIN EN ISO 6270-2 (CH)</p> <p>DIN EN ISO 4628-8</p> <p>240 sati</p> <p>Podkorodiranje Wb &lt; 1 mm</p> <p>DIN EN ISO 4628-8</p> <p>Mora se provjeriti. Temperatura i koncentracija kemikalija imaju veliki utjecaj na rezultate ispitivanja.</p> |
| <b>Priprema i upotreba</b><br>Ovisno od postrojenja i objekta | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Priprema</b><br/>Corona: visokonaponska nabijenost s ročnim ili automatskim pištoljem<br/>Tribo: nabijenost sa trenjem s ročnim ili automatskim pištoljem</li> <li><b>Pretpriprema</b><br/>Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje.<br/>Kod većih zahtjeva antikorozivne zaštite predlažemo fosfatiranje ili kromatiranje.</li> <li><b>Boja za popravak:</b> prema upitu</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2  
Verzija: 0  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



## FREIOTHERM-Boja u prahu PP1033N


### ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja

Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja: Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.

### ■ Temperatura objekta

Preporučena temperatura pečenja 10 min./180 °C

Diagram pečenja testiran je za ton boje RAL 7035  
zelena šrafura = uslovi pečenja sa dobrima konačnim osobinama



### Postojanost kod skladištenja

- U originalnoj ambalaži najmanje 36 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Boje u prahu skladištiti u hladnim i suhim prostorima.

Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.

### Uvjeti ispitivanja

- **Preventivno filtriranje:** 160 µm
- **Kompatibilnost sa stranim bojama u prahu:** mora biti testirana.

### ■ Uvjeti ispitivanja

Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.