



FREIOTHERM-vizes lakkfesték

WO1875V

Tulajdonságok	Vízzel hígítható 2K beégtős lakk Felhasználás pl. autóiparban Jó mechanikai ellenállóság
Műszaki / Fizikai Adatok	Gyanta Akril- / Polyeszter-/ Aminogyantából kombinálva Szín Minden közkedvelt színárnyalat Fényesség vizuális selyemmatt Viszkózitás DIN 53211 (Egykori) Kifolyási idő 30-37 másodperc 4 mm átfolyó/mérőpohárral Hígítás ásványmentesített víz pH-érték 8,2-8,5 Sűrűség számolt 1,07-1,17 g/ml Szilárdanyagtartalom számolt 37-45 % Szilárdtest-térfogat számolt 285-295 ml/kg Felhasználás elméleti, veszteség nélkül 65-70 g/m², Rétegvastagság 20 µm Hivatkozási szín a megadott értékhez Szín WO1875VDB13A
Alapfelület	KTL alapozott
Felület előkészítés	Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl.: olaj, zsír, vaksz, és választóanyag. Azért , hogy a lakkminőség alkalmassága biztosítva legyen , egy elővizsgálat ajánlott. Kromatózás ill.megfelelő krómmentes konverziósréteg
Felépítési javaslat	Alapfelület vasfoszfátzott acéllemezen Alapozás KTL-Grundierung Száraz rétegvastagság 15-25 µm Fedőlakk WO1875VDB13A Száraz rétegvastagság 20 µm
Alkalmazás / felhasználás	Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogéneen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. Tárgyhőmérséklet 20-30 °C Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 15-25 °C Relatív levegőpáratartalom 50-70 % Szórás-Nagynyomással szállítási viszkozitás Düzni: 1,2 mm Szórónyomás 4 bar Elektrosztatikus lehetséges, berendezés specifikus A munkaberendezések tisztítása Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly)

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOTHERM-vizes lakkfesték

WO1875V

	EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerrel tisztíthatók pl.: EFD 400424 hígító.	
	■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.	
Kikeményedés	■ Kemencehőmérséklet	10 perc/ 150 °C - 15 perc / 140 °C
	■ Tárgyhőmérséklet Beégetési ablak kérésre	
Tárolhatóság	■ Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száras hűvös helyen tárolandó.	
	A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.	
	Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.	