



FREIOTHERM-ATL-Farbkonzentrat

370530

Egenskaper	■ ■ Toningspasta										
Tekniska/ Fysikaliska data	<table> <tr> <td>■ Bindemedelsystem</td><td>Akrylharts</td></tr> <tr> <td>■ Kulör</td><td>orange I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Torrhalt DIN EN ISO 3251</td><td>38-42 %</td></tr> <tr> <td>■ Densitet teoretisk bestämning</td><td>1,10 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880</td><td>20-30</td></tr> </table>	■ Bindemedelsystem	Akrylharts	■ Kulör	orange I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)	■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	38-42 %	■ Densitet teoretisk bestämning	1,10 g/cm ³	■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880	20-30
■ Bindemedelsystem	Akrylharts										
■ Kulör	orange I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)										
■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	38-42 %										
■ Densitet teoretisk bestämning	1,10 g/cm ³										
■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880	20-30										
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	■ Metod Direkt tillsats i färgkaret är inte möjlig ! För en god inblandning krävs tillsats i överloppet/skyddet eller i blandningsröret ! Metodvalet beror på olika faktorer och bestäms därför för respektive anläggning i samråd med vår tekniska avdelning. ■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial.Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.										
Lagerbeständighet	■ I originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.										
Speciella råd	■ Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.										