


FREIOTHERM-Hydro-Refillerpaste

WO1826H

Egenskaper	■ Vattenspädbar ugnslack ■ Användning inom t.ex. bygg- och sanitärsektorn ■ Mycket god mekanisk beständighet ■ God beständighet mot kondenserande fukt ■ God vidhäftning till stål och omagnetiska metaller ■ Överlackeringsbar med pulverlacker ■ För interiöranvändning	
Tekniska/ Fysikaliska data	■ Bindemedelsystem	Akryl-/aminoharts kombination
	■ Kulör	Alla gängse kulörer
	■ Glans visuell	halvblank
	■ Viskositet	3500-5500 mPa.s/ Spindel 5 vid 60 Varv/ Min.
	■ Förtunning	avjonat vatten
	■ pH-värde	8,7-9,2
	■ Densitet teoretisk bestämning	1,20-1,25 g/ml
	■ Torrhalt teoretisk bestämning	67-69 %
	■ Volymtorrhalt teoretisk bestämning	450-480 ml/kg
	■ Materialåtgång teoretisk, utan applikationsförlust	110-130 g/m², Skiktjocklek 60 µm
	■ Referenskulör till angivna värden	Kulör från WO1826HRU916
Underlag	■ Stål ■ Stål, passiverade resp. förbehandlade underlag	
Förbehandling	■ Underlaget måste vara fritt från föroreningar som påverkar vidhäftningen, t.ex. oljor, fetter,rost, valshud, vaxoch släppmedelsrester. Test av färgkvalitetens lämplighet på avsett underlag bör göras innan arbetet påbörjas. Vid högre krav rekommenderar vi: för korrosionsskydd - t.ex. fosfatering för vidhäftning - t.ex. blästring, betning, slipning	
Systemförslag	■ Underlag	på järnfosfaterad stålplåt
	■ Primer	WO1826HRU916 Torr filmtjocklek 15 µm
	■ Täckfärg	PB6704ARG916 Torr filmtjocklek 60 µm
Mekanisk provning	■ Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0
Beständighetstester		


Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.



FREIOTHERM-Hydro-Refillerpaste

WO1826H

	Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH) 540 timmar Blåsgrad 0 (S 0) DIN EN ISO 4628-2												
Applicering och användning	Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare). För undvikande av skinnbildning bör ytan förses med en tunn spegel av vatten. Torr skiktjocklek 50 µm bör ej överskridas - risk för reaktionsblåsor. Objekttemperatur 10-30 °C Appliceringstemperatur Rumstemperatur 18-25 °C relativ luftfuktighet 40-60 % Doppning 14-20 Sek./ 4 mm Utloppsbägarer (DIN 53211) Rengöring av utrustning Omgående med vatten - ev. med tillsats av 5-10 vikt % EFD-Rengöringsmedel 400916. Intorkad färg måste rengöras med org. lösningsmedel, t.ex. EFD-förtunning 400424. Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.												
Härdning	Ugnstorkning 20 Min./ 160 °C - 15 Min./ 170 °C Objekttemperatur grönskuggad markering = härdningsbetingelser med goda slutegenskaper <table><tr><td>Objekt Temperatur °C Object Temperature °C</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td></tr><tr><td>Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes</td><td>45</td><td>20</td><td>15</td></tr><tr><td>Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes</td><td>90</td><td>60</td><td>30</td></tr></table> T [°C] 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 t [min] 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49	Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	150	160	170	Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	45	20	15	Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	90	60	30
Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	150	160	170										
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	45	20	15										
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	90	60	30										
Lagerbeständighet	I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.												
Speciella råd													



FREIOTHERM-Hydro-Refillerpaste **WO1826H**

■ **Testförhållanden**

Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen.

Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar

Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.