



FREIOTHERM-KTL-automotiv

WK4043HRU999

Egenskaper	■ Katodisk 2k ED-färg ■ Användning t.ex. inom legolackeringsektorn ■ Transparentpasta, neutraliserad ■ Tjockskikts användning								
Tekniska/ Fysikaliska data	<table> <tr> <td>■ Bindemedelsystem</td><td>Epoxiharts</td></tr> <tr> <td>■ Kulör</td><td>ofärgad</td></tr> <tr> <td>■ Torrhalt DIN EN ISO 3251</td><td>37-41 %</td></tr> <tr> <td>■ Densitet teoretisk bestämning</td><td>1,05 g/cm³</td></tr> </table>	■ Bindemedelsystem	Epoxiharts	■ Kulör	ofärgad	■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	37-41 %	■ Densitet teoretisk bestämning	1,05 g/cm ³
■ Bindemedelsystem	Epoxiharts								
■ Kulör	ofärgad								
■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	37-41 %								
■ Densitet teoretisk bestämning	1,05 g/cm ³								
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	■ Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex. oljor, fetter, rost, slagg, valshud, vax- och släppmedelsrester. Vid högre krav på korrosionsskydd rekommenderar vi lämplig ytomvandling (t.ex. fosfatering). ■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.								
Lagerbeständighet	■ 1 turnover /år I originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.								
Speciella råd	■ Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.								