

FREIOPLAST-Hydro-Klarlack

WL1601MRA999

Eigenschaften

- Wasserverdünnbare 1K-Beschichtung
- Anwendung z.B. in der Branche Bau und Sanitär
- Forcierte Trocknung möglich
- Sehr gute Licht- und Wetterbeständigkeit
- Gute Frühwasserbeständigkeit
- Geeignet für Holzwerkstoffe

Technische/ Physikalische Daten

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Bindemittel-Basis | Kombination aus speziellen Bindemitteln |
|---------------------|---|

- | | |
|-----------|------------------------|
| ■ Farbton | Alle gängigen Farbtöne |
|-----------|------------------------|

- | | |
|---------------------|------|
| ■ Glanzgrad visuell | matt |
|---------------------|------|

- | | |
|--------------|--|
| ■ Viskosität | 1450-2150 mPa.s/ Spindel 4
60 Umdrehungen/ Min. |
|--------------|--|

- | | |
|--------------|--------------------------|
| ■ Verdünnung | demineralisiertes Wasser |
|--------------|--------------------------|

- | | |
|-----------|---------|
| ■ pH-Wert | 8,2-8,7 |
|-----------|---------|

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| ■ Dichte theoretische Bestimmung | 0,95-1,05 g/ml |
|----------------------------------|----------------|

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| ■ Festkörper theoretische Bestimmung | 36-40 % |
|--------------------------------------|---------|

- | | |
|---|---------------|
| ■ Festkörpervolumen theoretische Bestimmung | 370-390 ml/kg |
|---|---------------|

- | | |
|---|---|
| ■ Auftragsmenge theoretisch, ohne Applikationsverlust | 105-115 g/m ² , Schichtdicke 40 µm |
|---|---|

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ■ Bezugsfarbton der angegebenen Werte | Farbton von WL1601MRA999 |
|---------------------------------------|--------------------------|

Untergrund

- | |
|----------------------|
| ■ nach Kundenvorgabe |
|----------------------|

Vorbehandlung

- | |
|---|
| ■ Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände. Um die Eignung der Lackqualitäten auf dem Untergrund sicherzustellen, sind Vorprüfungen zu empfehlen. Bei höheren Anforderungen empfehlen wir:
- für den Korrosionsschutz - z.B. phosphatisieren
- für Haftung - z.B. strahlen, beizen, schleifen |
|---|

Aufbauvorschlag

- | | |
|--------------|--------------------|
| ■ Untergrund | nach Kundenvorgabe |
|--------------|--------------------|

- | | |
|------------|--|
| ■ Klarlack | WL1601MRA999
Trockenfilmdicke 60 µm |
|------------|--|

Mechanische Prüfung


- | | |
|--|------|
| ■ Gitterschnittprüfung DIN EN ISO 2409 | Gt 0 |
|--|------|

- | | |
|-----------------------------|--|
| ■ Chemikalien-Beständigkeit | Muss geprüft werden.
Die Temperatur und Konzentration der Chemikalien nehmen starken Einfluss auf das Prüfergebnis. |
|-----------------------------|--|

Verarbeitung und Anwendung

- | |
|---|
| ■ Vor der Verwendung gut aufrühen bzw. Komponenten homogen vermischen (z.B. mit Schnellmixscher). Zur Vermeidung von Hautbildung mit Wasser |
|---|

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.



FREIOPLAST-Hydro-Klarlack

WL1601MRA999


	<p>überschichten.</p> <p>Trockenfilmdicke darf 90 µm nicht überschreiten - Gefahr von Reaktionsblasen.</p>	
	■ Objekttemperatur	10-30 °C
	■ Verarbeitungsbedingungen	Raumtemperatur 18-22 °C relative Luftfeuchtigkeit 40-60 %
	■ Spritzen-Hochdruck	in Lieferviskosität Düse: 1,5 mm Spritzdruck 4 bar
	■ Rollen/ Streichen	in Lieferviskosität
	■ Überlackierbarkeit	mit gleicher Qualität möglich, frühestens nach matten abtrocknen
	■ Reinigung der Arbeitsgeräte	Sofort mit Wasser - evtl. mit Zusatz von 5-10 Gew.% EFD-Reinigungsmittel 400916. Angetrocknete Arbeitsgeräte mit org. Löse- mitteln, z.B. EFD-Verdünning 400424.
	<p>■ Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz</p> <p>Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p>	
Aushärtung	■ Lufttrocknung	bei 18-22 °C, 40-60 % rel. Feuchte mit Luftbewegung
	■ Staubtrocknung	nach 40 Minuten (Trockengrad 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Grifffest	nach 75 Minute/n (Trockengrad 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	■ Durchtrocknung	nach 7 Tag/en (Pendeldämpfung/ ISO 1522)
	■ Ofentrocknung	bis 120°C möglich
Lagerbeständigkeit	<p>■ Im Originalgebinde mindestens 12 Monate bei 5 bis 25 °C. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.</p> <p>Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.</p>	
Spezielle Hinweise	<p>■ EFD-Info Weitere technische Informationen können aus der EFD-Info entnommen werden. Nr. 111</p> <p>■ Prüfbedingungen Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.</p>	
	<p>Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation</p>	

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.

Seite: 2 / 3
Version: 1
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



dar.