



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4137HRU910

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Transzparencspaszta, teljesen semleges ■ Alapozó	
Műszaki / Fizikai Adatok	■ Gyanta Akril gyanta ■ Szín tisztafehér A megadott színkíváalom alapján (pl.:RAL) ■ Szilárdanyagtartalom 68-72 % DIN EN ISO 3251 ■ Sűrűség 1,26 g/cm³ számolt ■ MEQ-Base-érték 49-56 DIN EN ISO 15880 ■ Viskozitás 5000-10000 mPa.s ■ Vizsgálati rétegvastagság 15-30 µm	
Mechanikai vizsgálat	■ alkalikusan tisztított fémen ■ Rácsvágó vizsgálat Gt 0 DIN EN ISO 2409	
Tartóssági vizsgálat	■ alkalikusan tisztított fémen ■ Kondenzációs víz- állandó klíma 504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 6270-2 (CH) DIN EN ISO 4628-8	
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség 15-35 szög 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH-érték 7,8-8,8 ■ Vezetőképesség 900-1300 µS/cm ■ Szilárdanyagtartalom 11-12,5 % DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-érték 40-44 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Szerves oldószertartalom 0,4-1,1 % ■ Fürdőhőmérséklet 24-27 °C ■ Festésidő 60-180 másodperc ■ Leválasztási feszültség 100-260 volt ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon	

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 2
16.05.2021


DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4137HRU910

	érhetők el.
Kikeményedés	■ Tárgyhőmérséklet Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal 
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év Kb. 14 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.