



FREIOTHERM-CATA-Automotive

WK4918HRU905

Propriétés	■ Electrophorèse bicomposant cathodique ■ Utilisation par ex. dans le branche de la "construction de véhicules utilitaires" ■ Pâte pigmentaire, totalement neutralisée ■ Primaire ■ Bonne tenue à la corrosion	
Données techniques et physiques	■ Liant de base Résine époxy modifiée ■ Teintes noir foncé En fonction de la couleur spécifiée (par ex. RAL) ■ Extrait sec DIN EN ISO 3251 44-48 % ■ Densité détermination théorique 1,20 g/cm³ ■ Valeur MEQ/s 47-52 mmol/100g ■ Contrôle de l'épaisseur 20-30 µm	
Tests mécaniques	■ sur une phosphatation Zinc ■ Quadrillage DIN EN ISO 2409 Gt 0	
Tests de résistances	■ sur une phosphatation Zinc ■ Brouillard salin (NSS) DIN EN ISO 9227 1000 heures décollement à la rayure Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8	
Mise en oeuvre et utilisation Dépendant de l'installation et du support	■ Préparation de surface Le support doit être propre et exempt de substances empêchant l'adhérence, comme par ex.: huiles, graisses, rouille, mâchefer, croûte de laminage, cires et restes d'agents de démoulage. Nous recommandons une conversion chimique adaptée (par ex. Phosphatation Fer) au niveau d'exigence de protection anticorrosion requis. ■ Rapport de mélange Le rapport de mélange dépend de différents facteurs et sera donc déterminé en tenant compte de la technique d'application sur l'installation correspondante. ■ Indice de brillance DIN EN ISO 2813 50-60 angle 60° ■ Valeur du pH 5-6 ■ Conductivité 1100-1600 µS/cm ■ Extrait sec DIN EN ISO 3251 13-16 % ■ Valeur MEQ/b 5,5-7,0 mmol/100 g ■ Part de solvants organiques 1,5-3,0 % ■ Température du bain 32-34 °C ■ Temps d'application 120-240 secondes	

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



FREIOTHERM-CATA-Automotive **WK4918HRU905**

■ Tension de dépôt 150-350 volt

■ **Hygiène et sécurité: préconisations**

Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.


**Conditions de polymérisation
(durcissement)**

■ **Température de l'objet**

Température de cuisson recommandée 20 Min./160 °C

zone hachurée en vert = conditions optimales de cuisson donnant les bonnes propriétés finales

Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	150	160	170
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	40	30	20



Stabilité au stockage

■ 1 turn-over/an

9 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.

La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.

Remarques spéciales

■ **Conditions d'essais**

Tous les résultats sont basés sur les conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.