



FREIOTHERM-ATL-dodatek

300067

Svojstva	■ Dodatak za elektro potopne boje	
Tehničko / Fizikalni Podaci	■ Ton boje	bezbojna
	■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	43-47 %
	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,07 g/cm ³
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Dodajna količinaKoličina dodavanja	0,1-1,0 %
	■ Metoda	Izravno dodavanje u kadu nije moguće ! Za dobro miješanje dodati u preliv/branu ili cijev za miješanje ! Metoda je ovisna od različitih faktora i zato je njenu upotrebu potrebno uskladiti s tehničarom i u sukladju sa napravom.
Postojanost kod skladištenja	■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravljaKod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	
	■ U originalnoj ambalaži najmanje 12 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	