



FREIOTHERM-ATL-Poco solvente

WA4806HL1866

Proprietà	■ Vernice monocomponente per anafresi ■ Applicazione per es. nel settore arredamento funzionale e da magazzino ■ Pasta per rabbocco, parzialmente neutralizzata ■ Sistema monostrato	
Dati tecnici / fisici	■ Base del legante ■ Colore ■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251 ■ Densità determinazione teorica ■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880 ■ Viscosità ■ Spessore dello strato di prova	Resina acrilica lenzen marrone conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL) 41-45 % 1,10 g/cm³ 28-35 1000-5000 mPa.s 3-8 µm
Lavorazione e applicazione Dipende da impianto e oggetto	■ Pre-trattamento ■ Brillantezza DIN EN ISO 2813 ■ Valore pH ■ Conduttanza ■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251 ■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880 ■ Contenuto di solventi organici ■ Temperatura del bagno ■ Tempo di rivestimento ■ Tensione di deposito ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza	La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. 10-30 Angolo 60° 8,8-9,3 1200-1800 µS/cm 12-17 % 48-70 mg/g 0,8-3,0 % 24-27 °C 1-10 Secondi 100-260 Volt Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
Durata di stoccaggio	■ 1 turn-over/anno Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C.	

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.

**FREIOTHERM-ATL-Poco solvente**
WA4806HL1866

Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.

La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto.
Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.

Note speciali**■ Condizioni di esecuzione della prova**

Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270.
Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza.
Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.
Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.