



FREIOTHERM-ATL-Oldószerszegény

WA4027HRU999

Tulajdonságok	- Anódos leválasztó 2K-s Elektomártólakk - felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál - Transzparencspaszta, teljesen semleges										
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>Gyanta</td><td>Akril gyanta</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>színtelen</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>43,5-46,5 %</td></tr> <tr> <td>Sűrűség számolt</td><td>1,04 g/cm³</td></tr> <tr> <td>MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880</td><td>30-41</td></tr> </table>	Gyanta	Akril gyanta	Szín	színtelen	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	43,5-46,5 %	Sűrűség számolt	1,04 g/cm ³	MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	30-41
Gyanta	Akril gyanta										
Szín	színtelen										
Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	43,5-46,5 %										
Sűrűség számolt	1,04 g/cm ³										
MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	30-41										
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.										
Tárolhatóság	1 Turn-over/év Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.										
Különleges megjegyzések	Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.										