

FREIOTHERM-hidro metalik WO1878G


Svojstva	- Vodotopljiva pečno sušeća boja - Primjena npr. panozi Automobili - Dobra mehanska postojanost	
Tehničko / Fizikalni Podaci	Osnova vezivnog sredstva	Kombinacija iz akrilatnih / amino smola
	Ton boje	Metalik barvni tonovi
	Stupanj sjaja vizualno	
	Viskozitet DIN 53211 (bivši)	Vrijeme isteka 20-25 Sekundi Mjerna čaša 4 mm
	Razrjeđivač	demineralizirana voda
	pH vrijednost	7,9-8,3
	Gustoća teoretska vrijednost	1,0-1,1 g/ml
	Suha tvar teoretska vrijednost	30-34 %
	Volumen tvdih djelica teoretska vrijednost	260-280 ml/kg
	Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije	70-80 g/m², Debljina nanosa 20 µm
	Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	Barvna nijansa od WO1878GAC02A
Podlaga	KTL-grundirano	
Pretpriprema	Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Za osiguranje pogodnosti kvalitetete nanosa za različite podlage preporučujemo preliminarne pokuse. Kromatiranje ili odgovarajuć beskromni konverzijski nanosi.	
Prijedlog zaštitnog sastava	Podlaga	na željezofosfatirani čelični lim
	Temeljna boja	KTL-Grundierung Debljina suhoga filma 20-30 µm
	Završna boja	WO1878G Spessore del film secco 20 µm
Mehanička ispitivanja	Giter test prionjivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Priprema i upotreba	Prije upotrebe dobro promiješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu prelići / pokriti sa vodom.	
	Temperatura objekta	20-40 °C
	Uslovi kod upotrebe	Temperatura prostora 15-25 °C relativna vlaga 50-70 %
	Prskanje - visoki pritisak	u dobavnom viskozitetu Dizna: 1,2 mm Pritisak boje 4 bar

Naši tehnički listovi odgovaraju našim trenutnim saznanjima. Te upute Vas unatoč tome obavezuju da sami ispitajte naše proizvode u vezi njihove primerenosti za namjeravani postupak i primjenu. Prodaja je u skladu sa našim poslovnim, otpremnim i platnim uslovima.

Stranica: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-hidro metalik WO1878G

	■ Elektrostatski	moguće, postrojenju prilagodjeno
	■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenje 400916. Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.
	■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja	Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnostno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.
	■ Sušenje v peći	20 min. / 160 °C
	■ Temperatura objekta	Dijagram sa uslovima sušenja prema upitu
Postojanost kod skladištenja	■ U originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.	