



FREIOTHERM-ATL-låg VOC

WA4153HRU910


Egenskaper	■ Anodisk 1k ED-färg ■ Användning inom t.ex.funktions möbel och lagertekniksektorn ■ Efterfyllningsfärg, delneutraliserad ■ Enskiktssystem	
Tekniska/ Fysikaliska data	■ Bindemedelsystem	Akrylharts
	■ Kulör	renvit I enlighet med angivet kulörprov (t.ex.RAL)
	■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	58-62 %
	■ Densitet teoretisk bestämning	1,21 g/cm³
	■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880	17-24
	■ Viskositet	7000-14000 mPa.s
	■ Testad skittjocklek	20-25 µm
Mekanisk provning	■ på stål, alkaliskt avfettat	
	■ Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0
	■ Böjning över cylindrisk dorn DIN EN ISO 1519	8 mm
	■ Buchholz hårdhet DIN EN ISO 2815	1,0 mm
	■ Pennhårdhet enl Wolff-Wilborn ISO 15184	3 H
Beständighetstester	■ på stål, alkaliskt avfettat	
	■ Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 timmar rostkrypning Wb < 1 mm DIN EN ISO 4628-8
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	■ Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex.oljor,fetter,rost,slagg, valshud,vax- och släppmedelsrester.	
	■ Glans DIN EN ISO 2813	45-60 mätvinkel 60°
	■ pH-värde	8,4-8,8
	■ Ledningsförmåga	1300-1650 µS/cm
	■ Torrhalt DIN EN ISO 3251	16,0-17,5 %
	■ MEQ-Base-värde DIN EN ISO 15880	45-50 mg/g
	■ Andel organiskt lösningsmedel	0,9-1,3 %
	■ Badtemperatur	24-27 °C
■ Beläggningstid	60-180 sekunder	

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.



FREIOTHERM-ATL-låg VOC

WA4153HRU910

	■ Beläggnings spänning 160-320 volt ■ Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i respektive säkerhetsdatablad.
Härdning	■ Objekttemperatur Rekommenderad härdtemperatur 20 Min./170 °C grönskuggad markering= härdningsbetingelser med goda slutegenskaper 
Lagerbeständighet	■ 1 turnover /år I originalemballage minst 12 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.
Speciella råd	■ Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.