



FREIOTHERM-ATL-Korrosionsfest

WA4969HRU905

Eigenschaften

- Anodisch abscheidbarer 1K-Elektrotauchlack
- Anwendung z.B. in der Branche Fahrzeugbau
- Nachfüllpaste, teilneutralisiert
- Sehr guter Korrosionsschutz

Technische/ Physikalische Daten

| | |
|-------------------------------------|---|
| ■ Bindemittel-Basis | Acrylat-Epoxidharz |
| ■ Farbton | schwarz in Anlehnung an die vorgegebene Farbtonvorlage (z.B. RAL) |
| ■ Festkörper DIN EN ISO 3251 | 63-67 % |
| ■ Dichte theoretische Bestimmung | 1,08 g/cm ³ |
| ■ MEQ-Base-Wert DIN EN ISO 15880 | 58-65 |
| ■ Viskosität | 3000-6000 mPa.s |
| ■ Prüfschichtdicke | 20-30 µm |

Mechanische Prüfung

| | |
|--|------------------|
| ■ auf Zinkphosphatierung | |
| ■ Gitterschnittprüfung DIN EN ISO 2409 | Gt 0 |
| ■ Tiefungsprüfung n. Erichsen DIN EN ISO 1520 | 5 mm |
| ■ Schlagprüfung DIN EN ISO 6272-1 | 50 kg cm (front) |

Beständigkeitsprüfung

| | |
|--|--|
| ■ auf Zinkphosphatierung | |
| ■ Salzsprühnebelprüfung (NSS) DIN EN ISO 9227 | 504 Stunden Unterwanderung Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8 |
| ■ Chemikalien-Beständigkeit | Muss geprüft werden. Die Temperatur und Konzentration der Chemikalien nehmen starken Einfluss auf das Prüfergebnis. |

Verarbeitung und Anwendung

Anlagen- und Objektabhängig

| | |
|---------------------------------|---|
| ■ Vorbehandlung | Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände. Bei höheren Anforderungen an den Korrosionsschutz empfehlen wir geeignete Konversionsverfahren (z.B. Phosphatisieren). |
| ■ Glanzgrad DIN EN ISO 2813 | 40-50 Winkel 60° |
| ■ pH-Wert | 8,2-9,0 |
| ■ Leitwert | 1000-1750 µS/cm |
| ■ Festkörper DIN EN ISO 3251 | 12-14 % |
| ■ MEQ-Base-Wert | 60-70 mg/g |

Unsere Technischen Datenblätter sollen nach dem aktuellen Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien Sie jedoch nicht von einer eigenen Prüfung unserer Produkte in Hinblick auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen. Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach Maßgabe unserer Geschäfts- und Lieferbedingungen.



FREIOTHERM-ATL-Korrosionsfest

WA4969HRU905

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>DIN EN ISO 15880</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Organischer Lösemittelanteil 0,9-1,7 % ■ Badtemperatur 24-27 °C ■ Beschichtungszeit 120-240 Sekunden ■ Abscheidespannung 100-260 Volt <p>■ Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p> |
| Aushärtung | <p>■ Objekttemperatur Empfohlene Einbrenntemperatur 20 Min./170 °C</p> <p>grüne Schraffur = Einbrennbedingungen mit guten Endeigenschaften</p> |
| Lagerbeständigkeit | <ul style="list-style-type: none"> ■ 1 Turn-over/ Jahr. <p>Im Originalgebinde mindestens 12 Monate bei 5 bis 25 °C. Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.</p> <p>Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich</p> |
| Spezielle Hinweise | <p>■ Prüfbedingungen Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktenkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.</p> |