



EFD-Hydro-PRE-Coating WP1558HRA999

Tulajdonságok	- Vízzel hígítható 2K beégtős lakk - Felhasználás pl. bérfestésnél - Gyors száradás - Alkalmas műnyaghoz																				
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>Gyanta</td><td>Kombináció speciális kötőanyagból</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>Színtelen</td></tr> <tr> <td>Fényesség vizuális</td><td>matt</td></tr> <tr> <td>Viszkózitás</td><td>100-1600 mPa.s/ Orsó 3 60 Forgás/perc</td></tr> <tr> <td>pH-érték</td><td>5,5-6,5</td></tr> <tr> <td>Sűrűség számolt</td><td>1,0-1,3 g/ml</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyagtartalom számolt</td><td>44-49 %</td></tr> <tr> <td>Szilárdtest-térfogat számolt</td><td>200-400 ml/kg</td></tr> <tr> <td>Felhasználás elméleti, veszteség nélkül</td><td>650-800 g/m², Rétegvastagság 200 µm</td></tr> <tr> <td>Hivatkozási szín a megadott értékhez</td><td>Szín WP1558HRA999</td></tr> </table>	Gyanta	Kombináció speciális kötőanyagból	Szín	Színtelen	Fényesség vizuális	matt	Viszkózitás	100-1600 mPa.s/ Orsó 3 60 Forgás/perc	pH-érték	5,5-6,5	Sűrűség számolt	1,0-1,3 g/ml	Szilárdanyagtartalom számolt	44-49 %	Szilárdtest-térfogat számolt	200-400 ml/kg	Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	650-800 g/m ² , Rétegvastagság 200 µm	Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WP1558HRA999
Gyanta	Kombináció speciális kötőanyagból																				
Szín	Színtelen																				
Fényesség vizuális	matt																				
Viszkózitás	100-1600 mPa.s/ Orsó 3 60 Forgás/perc																				
pH-érték	5,5-6,5																				
Sűrűség számolt	1,0-1,3 g/ml																				
Szilárdanyagtartalom számolt	44-49 %																				
Szilárdtest-térfogat számolt	200-400 ml/kg																				
Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	650-800 g/m ² , Rétegvastagság 200 µm																				
Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WP1558HRA999																				
Alapfelület	- Műanyag, nem definiált - vevő előírása szerint																				
Felület előkészítés	Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl.: olaj, zsír, vaksz, és választóanyag. Azért, hogy a lakkminőség alkalmassága biztosítva legyen, egy elővizsgálat ajánlott.																				
Felépítési javaslat	<table> <tr> <td>Alapfelület</td><td>vevői előírás szerint</td></tr> <tr> <td>Fedőlakk</td><td>WP1558HRA999 Száras rétegvastagság 50-200 µm</td></tr> </table>	Alapfelület	vevői előírás szerint	Fedőlakk	WP1558HRA999 Száras rétegvastagság 50-200 µm																
Alapfelület	vevői előírás szerint																				
Fedőlakk	WP1558HRA999 Száras rétegvastagság 50-200 µm																				
Alkalmazás / felhasználás	- Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. A szárazrétegvastagság 1000 µm - nem szabad túlhaladni - mert reakciós hólyagosodás léphet fel. - Tárgyhőmérséklet 15-30 °C - Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 15-40 °C Relatív levegőpáratartalom 25-70 % - Szórás-Nagynyomással szállítási viszkozitás Düzni: 2,0 mm Szórónyomás 2,0 bar - A munkaberendezések tisztítása Egyből vízzel. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerekkel tisztíthatók																				

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinkre alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 2
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de

**EFD-Hydro-PRE-Coating**
WP1558HRA999

	pl.: EFD 400003 higító.	
Kikeményedés		
	■ Köztes száradás	10 perc./ 120 °C
	■ Kemencehőmérséklet	10 perc/ 180 °C - 10 perc / 180 °C
Tárolhatóság	■ Kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó.	
	A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.	
	Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.	