



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4756HRU735

Tulajdonságok		Anódos leválasztó 1K-s Elektomártóla	
		felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál	
		Utántöltőpaszta, részben semlegesítve	
		Alapozó	
		Horganyzott alapra	
Műszaki / Fizikai Adatok		Gyanta	Akril-Polieszter gyanta
		Szín	világosszürke A megadott színkiválasztás alapján (pl.:RAL)
		Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	68-72 %
		Sűrűség számolt	1,28 g/cm³
		MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	27-33
		Viszkozitás	5000-9000 mPa.s
		Vizsgálati rétegvastagság	15-25 µm
Mechanikai vizsgálat		horganyon	
		Rácsvágó vizsgálat DIN EN ISO 2409	Gt 1
Tartóssági vizsgálat		horganyon	
		Kondenzációs víz- állandó klíma DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 órák alávándorlás Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
		Korrózióvédelmi osztály DIN EN ISO 12944/ 2. rész	C 4
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő		Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok	
		Fényesség DIN EN ISO 2813	35-55 szög 60°
		pH-érték	8,0-8,6
		Vezetőképesség	1100-1300 µS/cm
		Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	11,0-13,0 %
		MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	43-47 mg/g
		Szerves oldószertartalom	0,5-1,1 %
		Fürdőhőmérséklet	24-27 °C
		Festésidő	60-180 másodperc
		Leválasztási feszültség	130-290 volt
		Átfesthetőség	Előkészítés: csiszolás finom szemcsézettel (pl.

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 2
Változat: 2
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4756HRU735

240-es szemcse). Ajánlás: Akrilát bázisú fedőfesték/lakk; alkid bázisú festék/lakk az átfestéshez alkalmatlan !

■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok


A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.

Kikeményedés

■ Tárgyhőmérséklet

Ajánlott beégetési hőfok 20 Min./170 °C

zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal



Tárolhatóság

■ 1 Turn-over/év

Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó.

A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések

■ Teszt körülmények

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.