



FREIOTHERM-ATL-Korrózióálló

WA4758HL1454

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 1K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. funkciók bútoroknál, raktározástechnikában ■ Utántöltőpaszta, részben semlegesítve ■ Egyrétegű rendszer ■ Jó korrózióállóság														
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>■ Gyanta</td><td>Akril gyanta, módosított</td></tr> <tr> <td>■ Szín</td><td>lenzen szürke A megadott színkíváalom alapján (pl.:RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>63-67 %</td></tr> <tr> <td>■ Sűrűség számolt</td><td>1,18 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880</td><td>35-40</td></tr> <tr> <td>■ Viskozitás</td><td>3000-8000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Vizsgálati rétegvastagság</td><td>3-8 µm</td></tr> </table>	■ Gyanta	Akril gyanta, módosított	■ Szín	lenzen szürke A megadott színkíváalom alapján (pl.:RAL)	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	63-67 %	■ Sűrűség számolt	1,18 g/cm ³	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	35-40	■ Viskozitás	3000-8000 mPa.s	■ Vizsgálati rétegvastagság	3-8 µm
■ Gyanta	Akril gyanta, módosított														
■ Szín	lenzen szürke A megadott színkíváalom alapján (pl.:RAL)														
■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	63-67 %														
■ Sűrűség számolt	1,18 g/cm ³														
■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	35-40														
■ Viskozitás	3000-8000 mPa.s														
■ Vizsgálati rétegvastagság	3-8 µm														
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Fényesség DIN EN ISO 2813 ■ pH-érték ■ Vezetőképesség ■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880 ■ Szerves oldószertartalom ■ Fürdőhőmérséklet ■ Festésidő ■ Leválasztási feszültség ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetőek el.														
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni.														

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

**FREIOTHERM-ATL-Korrózióálló**
WA4758HL1454

A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.

Különleges megjegyzések■ **Teszt körülmények**

Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül.

Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.

Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.