



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4702HRU735

Eigenschaften

- Anodisch abscheidbarer 2K-Elektrotauchlack
- Anwendung z.B. in der Branche Funktionsmöbel und Lagertechnik
- Pigmentpaste, vollneutralisiert
- Grundierung und Einschichtsystem
- Hohe Kratzfestigkeit

Technische/ Physikalische Daten

■ Bindemittel-Basis	Acrylatharz
■ Farbton	lichtgrau in Anlehnung an die vorgegebene Farbtonvorlage (z.B. RAL)
■ Festkörper DIN EN ISO 3251	68-72 %
■ Dichte theoretische Bestimmung	1,48 g/cm ³
■ MEQ-Base-Wert DIN EN ISO 15880	20-25
■ Viskosität	3000-9000 mPa.s
■ Prüfschichtdicke	30-35 µm

Mechanische Prüfung

- auf Eisenphosphatierung
- Gitterschnittprüfung DIN EN ISO 2409 Gt 0

Beständigkeitstests

- auf Eisenphosphatierung
- Kondenswasser-Konstantklima 504 Stunden
DIN EN ISO 6270-2 (CH)
Unterwanderung Wb <1 mm
DIN EN ISO 4628-8

Verarbeitung und Anwendung

Anlagen- und Objektabhängig

- **Vorbehandlung**
Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände.
- Mischungsverhältnis 1 : 1
WA4002:WA4702
- Glanzgrad DIN EN ISO 2813 25-35 Winkel 60°
- pH-Wert 8,1-8,7
- Leitwert 1500-2000 µS/cm
- Festkörper DIN EN ISO 3251 16-18 %
- Organischer Lösemittelanteil <0,1 %
- Badtemperatur 24-27 °C
- Beschichtungszeit 60-180 Sekunden
- Abscheidespansnung 100-450 Volt
- **Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz**



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4702HRU735

Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.


Aushärtung

■ Objekttemperatur

Empfohlene Einbrenntemperatur 20 Min./170 °C

grüne Schraffur = Einbrennbedingungen mit guten Endeigenschaften

Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	160	170	180
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	40	30	20



Lagerbeständigkeit

■ 1 Turn-over/ Jahr.

Im Originalgebinde mindestens 6 Monate bei 5 bis 25 °C.
Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich

Spezielle Hinweise

■ Prüfbedingungen

Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Diese Angaben beruhen auf unseren Produktenkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.

Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.