



FREIOTHERM-ATL-Farbkonzentrat

370530

Свойства	■ Паста для корректировки оттенка цвета										
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Акриловая смола</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>orange Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251</td><td>38-42 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,10 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880</td><td>20-30</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	Акриловая смола	■ Цвет	orange Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL	■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	38-42 %	■ Плотность теоретически определяемая	1,10 g/cm ³	■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	20-30
■ Связующие - основы	Акриловая смола										
■ Цвет	orange Согласно выбранному цвету, напр. по каталогу RAL										
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	38-42 %										
■ Плотность теоретически определяемая	1,10 g/cm ³										
■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	20-30										
Технология применения В соответствии с оборудованием и типом изделия	■ Способ применения Прямая подача в ванну невозможна ! Для хорошего перемешивания подача осуществляется в переливное устройство или смесительную башню ! Способ применения зависит от различных факторов и, поэтому, определяется совместно с техническим специалистом для каждой конкретной установки. ■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.										
Срок хранения	■ В оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.										
Специальные указания	■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.										