



FREIOTHERM-ATL-speciál


WA4167HRU916

Vlastnosti	■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži stavebnictví a sanity ■ Doplnňovací pasta, částečně neutralizovaná ■ Základ	
Technická/ Fyzikální Data	■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice
	■ Barevný odstín	dopravní bílá Sladěný s danou barevnou předlohou (např.RAL)
	■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	68-72 %
	■ Hustota teoretický údaj	1,28 g/cm³
	■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	19-24
	■ Viskozita	6000-11000 mPa.s
	■ Zkušební tloušťka vrstvy	15-25 µm
Mechanická zkouška	■ na železitém fosfátu	
	■ Zkouška mřížkovým řezem DIN EN ISO 2409	Gt 0
Test odolnosti	■ na železitém fosfátu	
	■ Kondenzátové konstatní klima DIN EN ISO 6270-2 (CH)	504 hodin průnik Wb <1 mm DIN EN ISO 4628-8
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování.	
	■ Stupeň lesku DIN EN ISO 2813	20-40 úhel 60°
	■ pH	8,1-8,6
	■ Vodivost	1200-1550 µS/cm
	■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	14,0-15,5 %
	■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	38-42 mg/g
	■ Podíl organických rozpouštědel	0,9-1,5 %
	■ Teplota lázně	24-27 °C
	■ Doba nanášení	60-180 sekund
	■ Napětí odlučování	130-260 volt
	■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního	



FREIOTHERM-ATL-speciál

WA4167HRU916

	prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Vytvrzení	■ Teplota objektu Doporučená vypalovací teplota 20 Min./170 °C zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi 
Skladování	■ 1 obrát/rok V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.
Speciální pokyny	■ Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.