

FREOPOX-Pulverlack

PE1201A

Egenskaper	- Pulverlack primer för höga krav på korrosionsskydd - Användning inom t.ex. maskin- och apparatkonstruktionsektorn - blank, slät - Utmärkt god korrosionsbeständighet - God mekanisk beständighet och ythårdhet												
Systemlack	System våtlack För diverse applikationer finns lacksystem tillgängliga, vilka är optimalt avstämda till varandra beträffande yta, kulör och glans.												
Tekniska/ Fysikaliska data	<table><tr><td>Bindemedelsystem</td><td>epoxiharts</td></tr><tr><td>Kulör</td><td>alla gängse kulörer</td></tr><tr><td>Glans DIN EN ISO 2813</td><td>matt 15-30 mätvinkel 60°</td></tr><tr><td>Testad skittjocklek</td><td>70 µm vid kulör RAL 7035</td></tr><tr><td>Densitet teoretisk bestämning</td><td>1,2-1,7 g/cm³ kulörberoende</td></tr><tr><td>Materialåtgång</td><td>0,10 kg/m² med 70 µm genomsnittlig skittjocklek</td></tr></table>	Bindemedelsystem	epoxiharts	Kulör	alla gängse kulörer	Glans DIN EN ISO 2813	matt 15-30 mätvinkel 60°	Testad skittjocklek	70 µm vid kulör RAL 7035	Densitet teoretisk bestämning	1,2-1,7 g/cm³ kulörberoende	Materialåtgång	0,10 kg/m² med 70 µm genomsnittlig skittjocklek
Bindemedelsystem	epoxiharts												
Kulör	alla gängse kulörer												
Glans DIN EN ISO 2813	matt 15-30 mätvinkel 60°												
Testad skittjocklek	70 µm vid kulör RAL 7035												
Densitet teoretisk bestämning	1,2-1,7 g/cm³ kulörberoende												
Materialåtgång	0,10 kg/m² med 70 µm genomsnittlig skittjocklek												
Mekanisk provning på stålplåt ST 1405	<table><tr><td>Gittersnitt DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr><tr><td>Erichsen DIN EN ISO 1520</td><td>>4 mm</td></tr><tr><td>Slagprov DIN EN ISO 6272-1</td><td>>60 kg cm (front)</td></tr></table>	Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0	Erichsen DIN EN ISO 1520	>4 mm	Slagprov DIN EN ISO 6272-1	>60 kg cm (front)						
Gittersnitt DIN EN ISO 2409	Gt 0												
Erichsen DIN EN ISO 1520	>4 mm												
Slagprov DIN EN ISO 6272-1	>60 kg cm (front)												
Beständighetstester	<table><tr><td colspan="2">Tvåskiktssupbyggnad: på zinkfosfaterad stålplåt med lämpligt täcklackssystem av pulverlackstyp.</td></tr><tr><td>Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH)</td><td>720 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8</td></tr><tr><td>Saltdimmetest (NSS) DIN EN ISO 9227</td><td>1440 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8</td></tr><tr><td>SO2-industriatmosfär DIN EN ISO 3231</td><td>30 cykler vid 0,2 l SO2 ingen förändring</td></tr><tr><td>Kemikaliebeständighet</td><td>Måste avgöras från fall till fall då både temperatur och koncentration på kemikalien påverkar resultatet kraftigt.</td></tr></table>	Tvåskiktssupbyggnad: på zinkfosfaterad stålplåt med lämpligt täcklackssystem av pulverlackstyp.		Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH)	720 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8	Saltdimmetest (NSS) DIN EN ISO 9227	1440 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8	SO2-industriatmosfär DIN EN ISO 3231	30 cykler vid 0,2 l SO2 ingen förändring	Kemikaliebeständighet	Måste avgöras från fall till fall då både temperatur och koncentration på kemikalien påverkar resultatet kraftigt.		
Tvåskiktssupbyggnad: på zinkfosfaterad stålplåt med lämpligt täcklackssystem av pulverlackstyp.													
Fuktskåp DIN EN ISO 6270-2 (CH)	720 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8												
Saltdimmetest (NSS) DIN EN ISO 9227	1440 timmar Rostkrypning Wb < 1mm DIN EN ISO 4628-8												
SO2-industriatmosfär DIN EN ISO 3231	30 cykler vid 0,2 l SO2 ingen förändring												
Kemikaliebeständighet	Måste avgöras från fall till fall då både temperatur och koncentration på kemikalien påverkar resultatet kraftigt.												
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	<table><tr><td>Applicering / Laddning Corona, Tribo</td></tr><tr><td>Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex. oljor, fetter, rost, slagg, valshud, vax- och släppmedelsrester. Vid högre krav på korrosionsskydd rekommenderar vi lämplig fosfatering eller kromatering.</td></tr><tr><td>Bättringsfärg: på förfrågan</td></tr></table>	Applicering / Laddning Corona, Tribo	Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex. oljor, fetter, rost, slagg, valshud, vax- och släppmedelsrester. Vid högre krav på korrosionsskydd rekommenderar vi lämplig fosfatering eller kromatering.	Bättringsfärg: på förfrågan									
Applicering / Laddning Corona, Tribo													
Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex. oljor, fetter, rost, slagg, valshud, vax- och släppmedelsrester. Vid högre krav på korrosionsskydd rekommenderar vi lämplig fosfatering eller kromatering.													
Bättringsfärg: på förfrågan													

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.

Sidan: 1 / 2
Version: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREOPOX-Pulverlack

PE1201A

■ Råd för arbets- och hälsoskydd

Normala försiktighetsprinciper bör iakttas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.

Härdning


■ Objekttemperatur

Rekommenderad härdtemperatur 10 min./160 °C

Härdfönster testat i kulör RAL 7035

grönskuggad markering= härdningsbetingelser med goda slutegenskaper

Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	160	180			
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	10	5			
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	45	30			



Lagerbeständighet

- I originalemballage minst 36 månader vid 5 till 25 °C. Pulverlacker bör lagras svalt och torrt.

Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.

Speciella råd

- Skyddssiktad: 160 µm maskvidd

- Blandbarhet med pulverfärg av andra fabrikat: måste provas från fall till fall

■ Testförhållanden

Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270.

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar.

Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.