



FREIOTHERM-KTL-Automotive

WK4043HRU999

Tulajdonságok	- Katódos leválasztó 2K-s Elektomártó-lakk - Felhasználás pl. bérfestésnél - Transzparencspaszta, teljesen semleges - Vastagrétegű alkalmazhatóság								
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>Gyanta</td><td>Epoxi gyanta</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>színtelen</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>37-41 %</td></tr> <tr> <td>Sűrűség számolt</td><td>1,05 g/cm³</td></tr> </table>	Gyanta	Epoxi gyanta	Szín	színtelen	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	37-41 %	Sűrűség számolt	1,05 g/cm ³
Gyanta	Epoxi gyanta								
Szín	színtelen								
Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	37-41 %								
Sűrűség számolt	1,05 g/cm ³								
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok. Nagyobb korrózióigénynél egy alkalmas átalakítóeljárást javasolunk, pl. foszfátolás Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.								
Tárolhatóság	1 Turn-over/év Kb. 6 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.								
Különleges megjegyzések	Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.								