



FREIOPLAST-hidro premaz WL1513M

Svojstva	- Vodotopljivi 1K premaz - Primjena npr. u panozi Proizvodnja vozila - Prigušna masa između elemenata protiv buke - Dobar fleksibilitet	
Tehničko / Fizikalni Podaci	Osnova vezivnog sredstva	Kombinacija posebnih veziva
	Ton boje	Svi uobičajeni tonovi boje
	Stupanj sjaja vizualno	mat
	Viskozitet	6500-8500 mPa.s/ Vreteno 6 60 okretaja/ min.
	pH vrijednost	8,0-8,5
	Gustoća teoretska vrijednost	1,35-1,45 g/ml
	Suha tvar teoretska vrijednost	70-74 %
	Volumen tvrdih djelica teoretska vrijednost	580-620 ml/kg
	Potrošnja teoretski, bez gubitaka kod aplikacije	130-140 g/m², Debljina nanosa 80 µm
	Izradjeni barvni ton za navedene vrijednosti	Barvna nijansa od WL1513ML1861
Podlaga	Temeljna boja	
Pretpriprema	- Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Za osiguranje pogodnosti kvalitete nanosa za različite podloge preporučujemo preliminarne pokuse. Kod viših zahtjeva zaštite predlažemo: - za višu antikorozivnu zaštitu npr. fosfatiranje - za bolju prionjivost npr. peskarenje, bajcanje, brušenje	
Prijedlog zaštitnog sastava	Podlaga	Aluminij
	Temeljna boja	WL1513ML1861 Debljina suhoga filma 200 µm
Priprema i upotreba	Prije upotrebe dobro promiješati , npr. sa brzim mješačem. Za izbjegavanje stvaranje kože površinu preliti / pokriti sa vodom. Debljina nanosa ne smije prekoračiti 400 µm - opasnost od formacije reakcijskih mjehura.	
	Temperatura objekta	10-30 °C
	Uslovi kod upotrebe	Temperatura prostora 18-22 °C relativna vlaga 40-60 %
	Mogućnost prelakiranja, postrojenju sp	sa istom kvalitetom moguće tek nakon matiranje / suhosti
	Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Odmah sa vodom. - eventuelno sa dodatkom 5 -10 težinskih % sredstva za čišćenie 400916.



FREIOPLAST-hidro premaz WL1513M

	Zasušena sredstva sa organskim otapalima, npr. EFD-razrjeđivač 400424.	
	Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezane za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.	
	Zračno sušenje	kod 20 °C, 40-60 % relativne vlažnosti sa kretanjem vazduha
Postojanost kod skladištenja	U originalnoj ambalaži najmanje 9 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. Štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.	
Uvjeti ispitivanja	EFD-Info Druge tehničke informacije možete uzeti sa EFD Info lista Br. 111	