



FREIOTHERM-KTL-Automotive

WK4076HRU999

Tulajdonságok	- Katódos leválasztó 2K-s Elektomártó-lakk - felhasználás pl. járműgyártásban - Transzparencspaszta, teljesen semleges										
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>Gyanta</td><td>Epoxi gyanta, módosított</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>színtelen</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>36-38 %</td></tr> <tr> <td>Sűrűség számolt</td><td>1,05 g/cm³</td></tr> <tr> <td>MEQ/s-érték</td><td>30-40 mmol/100g</td></tr> </table>	Gyanta	Epoxi gyanta, módosított	Szín	színtelen	Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	36-38 %	Sűrűség számolt	1,05 g/cm ³	MEQ/s-érték	30-40 mmol/100g
Gyanta	Epoxi gyanta, módosított										
Szín	színtelen										
Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	36-38 %										
Sűrűség számolt	1,05 g/cm ³										
MEQ/s-érték	30-40 mmol/100g										
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok. Nagyobb korrózióigénynél egy alkalmas átalakítóeljárást javasolunk, pl. foszfátolás Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.										
Tárolhatóság	1 Turn-over/év Kb. 9 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.										
Különleges megjegyzések	Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.										

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.

Oldal: 1 / 1
Változat: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de