



FREIOTHERM-ATL-Super reattivo WA4976HRU905

Proprietà	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vernice monocomponente per anaforesi ■ Applicazione per es. nel settore edile e dei sanitari ■ Pasta per rabbocco, completamente neutralizzata ■ Fondo e sistema monostrato ■ Buona protezione dalla corrosione
Dati tecnici / fisici	<ul style="list-style-type: none"> ■ Base del legante Resina epossidica - acrilica ■ Colore nero conforme alla gamma tonalità predefinite (ad es. RAL) ■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251 56-60 % ■ Densità determinazione teorica 1,09 g/cm³ ■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880 45-50 ■ Viscosità 2000-6000 mPa.s ■ Spessore dello strato di prova 13-19 µm
Prove meccaniche	<ul style="list-style-type: none"> ■ su ferro con fosfatazione ■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409 Gt 0
Prove di resistenza	<ul style="list-style-type: none"> ■ su ferro con fosfatazione ■ Prova in nebbia salina (NSS) DIN EN ISO 9227 120 Ore Infiltrazione Wb <2 mm DIN EN ISO 4628-8
Lavorazione e applicazione Dipende da impianto e oggetto	<p>Pre-trattamento La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. In caso di usi con elevata sollecitazione della resistenza alla corrosione, si consiglia un adeguato processo di conversione (ad esempio, fosfatazione).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Brillantezza DIN EN ISO 2813 25-45 Angolo 60° ■ Valore pH 8,0-8,6 ■ Conduttanza 1350-1600 µS/cm ■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251 11,0-12,5 % ■ Valore MEQ-Base DIN EN ISO 15880 50-55 mg/g ■ Contenuto di solventi organici 0,6-1,8 % ■ Temperatura del bagno 24-27 °C ■ Tempo di rivestimento 60-180 Secondi ■ Tensione di deposito 130-260 Volt

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



FREIOTHERM-ATL-Super reattivo

WA4976HRU905

	<ul style="list-style-type: none"> ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
Indurimento	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura dell'oggetto Temperatura di cottura consigliata 30 Min./120 °C Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> </div>
Durata di stoccaggio	<ul style="list-style-type: none"> ■ 1 turn-over/anno Nei contenitori originali, almeno 14 mesi a 5-25°C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto. La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.
Note speciali	<ul style="list-style-type: none"> ■ Condizioni di esecuzione della prova Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione. Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.