



EFD-Hydro-PRE-Coating WP1558HRA999

Egenskaper	- Vattenspädbar ugnslack - Användning t.ex. inom legolackeringsektorn - Snabb yttork - Lämplig för plaster	
Tekniska/ Fysikaliska data	- Bindemedelsystem - Kulör - Glans visuell - Viskositet - pH-värde - Densitet teoretisk bestämning - Torrhalt teoretisk bestämning - Volymtorrhalt teoretisk bestämning - Materialåtgång teoretisk, utan applikationsförlust - Referenskulör till angivna värden	- Kombination av speciella bindemedel - färglös - matt 100-1600 mPa.s/ Spindel 3 vid 60 Varv/ Min. 5,5-6,5 1,0-1,3 g/ml 44-49 % 200-400 ml/kg 650-800 g/m², Skikt tjocklek 200 µm - Kulör från WP1558HRA999
Underlag	- Plast, ej definierad - enligt kundkrav	
Förbehandling	Underlaget måste vara fritt från föroreningar som påverkar vidhäftningen, t.ex. oljor, fetter och släppmedelsrester. Test av färgkvalitetens lämplighet på avsett underlag bör göras innan arbetet påbörjas.	
Systemförslag	- Underlag - Täckfärg	- enligt kundkrav - WP1558HRA999 Torr filmtjocklek 50-200 µm
Applicering och användning	- Omröres väl före användning resp. blanda komponenterna homogent (t.ex. med snabbomrörare). För undvikande av skinnbildning bör ytan förses med en tunn spegel av vatten. Torr skikt tjocklek 1000 µm bör ej överskridas - risk för reaktionsblåsor. - Objekttemperatur - Appliceringstemperatur - Sprutning konventionell - Rengöring av utrustning	
	15-30 °C - Rumstemperatur 15-40 °C relativ luftfuktighet 25-70 % - vid leveransviskositet Munstycke: 2,0 mm Spruttryck 2,0 bar - Omgående med vatten. Intorkad färg måste rengöras	

Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Då våra produkter används utanför vår kontroll och under förhållanden eller på sätt vi ej kan överblicka, skall uppgifterna ses som ungefärliga. I övrigt hänvisas till våra allmänna leveransvillkor.

Sidan: 1 / 2
Version: 2
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



EFD-Hydro-PRE-Coating WP1558HRA999

	med org. lösningsmedel, t.ex. EFD-förtunning 400003.	
Härdning		
	■ Mellantork	10 Min./ 120 °C
	■ Ugnstorkning	10 Min./ 180 °C - 10 Min./ 180 °C
Lagerbeständighet	■ I originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast.	
	Bäst-före-datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.	
Speciella råd	■ Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar	
	Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.	