



EFD-Hydro-PRE-Coating WP1558HRA999

Lastnosti	Vodotopna pečno sušča barva	
	Uporaba npr. v branži Usluge lakiranja	
	Hitro zasušenje	
	Primerna za umetne snovi	
Tehnično / Fizikalni Podatki	Osnova vezivnega sredstva	Kombinacija iz posebnih veziv
	Barvni ton	brezbarvna
	Stopnja sijaja vizuelno	motna
	Viskoznost	100-1600 mPa.s/ Vretno 3 60 obratov/ min.
	pH vrednost	5,5-6,5
	Gostata teoretična določitev	1,0-1,3 g/ml
	Suha snov teoretična določitev	44-49 %
	Volumen trdnih delcev teoretična določitev	200-400 ml/kg
	Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	650-800 g/m², Debelina nanosa 200 µm
	Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WP1558HRA999
Podlaga	Umetni materiali, ni točno definirano	
	po zahtevah kupca	
Predhodna obdelava	Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.	
Predlog zaščitnega sistema	Podlaga	po zahtevah kupca
	Pokrivna barva	WP1558HRA999 Debelina suhega sloja 50-200 µm
Priprava in uporaba	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kože preliti / pokriti z vodo. Debelina sloja ne sme preseči 1000 µm - nevarnost nastajanja reakcijskih mehurjev.	
	Temperatura objekta	15-30 °C
	Pogoji pri uporabi	Temperatura prostora 15-40 °C relativna vlaga 25-70 %
	Brizganje - Visoki pritisk	v dobavni viskoznosti Šoba: 2,0 mm Pritisk barve 2,0 bar
	Čiščenje pripomočkov	Takoj z vodo. Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400003.

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

Stran: 1 / 2
Verzija: 2
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



EFD-Hydro-PRE-Coating WP1558HRA999

Utrjevanje	■ Vmesno sušenje 10 min./ 120 °C ■ Sušenje v peči 10 min / 180 °C - 10 min / 180 °C
Obstojnost pri skladiščenju	■ V originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.
Posebna opozorila	■ Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.