

Technisches Datenblatt

EFD

Hydro-Basislack 320260

- Wasserverdünnbarer Basislack für FREIOTHERM-Hydro-Lackfarbe WO1860H
- Verwendung in Farbmischsanlage „AUTOMIX“
- Gute Härte und Elastizität

Technische / Physikalische Bindemittel-Basis Daten	Acrylat-Aminoharz-Kombination
Farbton	weiß
Glanzgrad visuell	seidenmatt
Lieferviskosität DIN 53211*	35 bis 40 Sek. / 4 mm Auslaufbecher
pH-Wert	8,6 + / - 0,1
Dichte theoretische Bestimmung	1,40 g / ml + / - 0,1
Festkörper theoretische Bestimmung	58 % + / - 2
Festkörpervolumen theoretische Bestimmung	300 ml / kg + / - 20
Lagerbeständigkeit	Im Originalgebinde mindestens 12 Monate, sofern die Originalgebinde dicht verschlossen bei 5 bis 25 °C gelagert werden. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten. Vor Frost schützen. Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.

Farbton	weiß
Glanzgrad visuell	seidenmatt
Lieferviskosität DIN 53211*	35 bis 40 Sek. / 4 mm Auslaufbecher
pH-Wert	8,6 + / - 0,1
Dichte theoretische Bestimmung	1,40 g / ml + / - 0,1
Festkörper theoretische Bestimmung	58 % + / - 2
Festkörpervolumen theoretische Bestimmung	300 ml / kg + / - 20

EFD

Hydro-Basislack
320260

Verarbeitung und Anwendung	Verarbeitung EFD-Hydro-Basislack 320260 mit EFD-Farbkonzentraten 3902.., AUTOMIX wasserverdünnbar mischen. Komponenten sind homogen zu vermischen (z.B. mit Shaker oder Schnellmischer). Weitere Verarbeitung siehe Technisches Datenblatt WU1860H.
	Verarbeitungsbedingungen oberhalb 10 °C
	Reinigung der Arbeitsgeräte Mit Wasser oder EFD-Reinigungsmittel 400744, angetrocknete Arbeitsgeräte mit org. Reinigungsmittel, z.B. EFD-Verdünnung 400424.
	Hinweise zum Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Lacken üblichen Vorsichtsmaßnahmen zur Be- und Endlüftung sowie zum persönlichen Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits- / Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.
Spezielle Hinweise	Prüfbedingungen * Angabe der Lieferviskosität nach DIN 53211: DIN 53211 wurde im Oktober 1996 zurückgezogen. Auf Anfrage steht der Wert nach DIN EN ISO 2431 zur Verfügung. Alle Aussagen basieren auf Normklima 20/65 DIN 50014. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluß. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.