



FREIOTHERM-KTL-specijal

WK4062HRU999

Svojstva	■ Katodno odvojiva 2K-elektro potopna boja ■ Upotreba npr. u panozi Usluge lakiranja ■ Prozirna pasta, u potpunosti neutralizirana										
Tehničko / Fizikalni Podaci	<table> <tr> <td>■ Osnova vezivnog sredstva</td><td>Epoksidna smola, modificirana</td></tr> <tr> <td>■ Ton boje</td><td>bezbojna</td></tr> <tr> <td>■ Suha tvar DIN EN ISO 3251</td><td>33-37 %</td></tr> <tr> <td>■ Gustoća teoretska vrijednost</td><td>1,06 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ/s-broj</td><td>32-40 mmol/100g</td></tr> </table>	■ Osnova vezivnog sredstva	Epoksidna smola, modificirana	■ Ton boje	bezbojna	■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	33-37 %	■ Gustoća teoretska vrijednost	1,06 g/cm ³	■ MEQ/s-broj	32-40 mmol/100g
■ Osnova vezivnog sredstva	Epoksidna smola, modificirana										
■ Ton boje	bezbojna										
■ Suha tvar DIN EN ISO 3251	33-37 %										
■ Gustoća teoretska vrijednost	1,06 g/cm ³										
■ MEQ/s-broj	32-40 mmol/100g										
Priprema i upotreba Ovisno od postrojenja i objekta	■ Pretpriprema Površina materijala mora biti bez materijala, koji sprečavaju prionjivost npr. ulja, masti, korozija, okujina, vosak ili ostaci sredstva za odvajanje. Kod većih zahtjeva antikorozivne zaštite predlažemo odgovarajući konverzijski postupak (npr. fosfatiranje). ■ Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Upute za zaštitu na radu i sigurnost zdravlja Kod upotrebe poštivati uobičajene sigurnosne mjere i osobna zaštitna sredstva. Dodatne informacije i upute vezano za opasne tvari, sigurnosno tehničke informacije i preporuke za zdravlje i zaštitu okoliša mogu se naći u odgovarajućem sigurnosnom listu.										
Postojanost kod skladištenja	■ 1 izmjena na godinu U originalnoj ambalaži najmanje 6 mjeseci pri temperaturi 5 do 25°C. štititi od smrzavanja. Otvorene posude upotrijebiti što prije. Najmanja postojanost svake sarže navedena je na etiketi proizvoda. Material po isteku roka nije nužno neupotrebljiv. U svakom slučaju je za pojedinačni primjer upotrebe potrebno provjeriti kvalitetu propisanim zahtjevima.										
Uvjeti ispitivanja	■ Uvjeti ispitivanja Sve informacije temeljene na normi 23/50 DIN EN 23270. Informacije su bazirane na našem poznavanju produkta i iskustvima. Na samu primjenu nemamo nikakvog utjecaja. Za dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju. Informacije u tom listu samo su orijentacijske i ne mogu se upotrebljavati kao specifikacija.										