



FREIOTHERM-ATL-Farbkonzentrat

370520

Vlastnosti	■ ■ Tónovací pasta										
Technická/ Fyzikální Data	<table> <tr> <td>■ Pojivová báze</td><td>Akrylová pryskyřice</td></tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td><td>gelb Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Pevné částice DIN EN ISO 3251</td><td>38-42 %</td></tr> <tr> <td>■ Hustota teoretický údaj</td><td>1,094 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>20-30</td></tr> </table>	■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	■ Barevný odstín	gelb Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)	■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	38-42 %	■ Hustota teoretický údaj	1,094 g/cm ³	■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	20-30
■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice										
■ Barevný odstín	gelb Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)										
■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	38-42 %										
■ Hustota teoretický údaj	1,094 g/cm ³										
■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	20-30										
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Postup Není možné přímé přidání do vany ! Pro dobré promíchání přidejte do přepadu/přelivu nebo směšovací trubky ! Postup závisí na mnoha faktorech a je proto stanovena ve spolupráci s aplikačním technikem a dle daného zařízení. ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.										
Skladování	■ V originálním obalu min. 6 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.										
Speciální pokyny	■ Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.										