



FREIOTHERM-ATL-Spezial

WA4040HRU999

Свойства	■ 1-К анафорезная грунтовка ■ Область применения, например для строительства и объектов жизнедеятельности (обогреватели, климатическая, санитарная и т.п. техника) ■ Паста для корректировки, частично нейтрализованная ■ Однослойная система ■ Высокие дегазационные свойства														
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>Акриловая смола</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>бесцветный</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251</td><td>53-57 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,01 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880</td><td>51-57</td></tr> <tr> <td>■ Вязкость</td><td>1500-3000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Толщина покрытия</td><td>5-15 µm</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	Акриловая смола	■ Цвет	бесцветный	■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	53-57 %	■ Плотность теоретически определяемая	1,01 g/cm ³	■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	51-57	■ Вязкость	1500-3000 mPa.s	■ Толщина покрытия	5-15 µm
■ Связующие - основы	Акриловая смола														
■ Цвет	бесцветный														
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	53-57 %														
■ Плотность теоретически определяемая	1,01 g/cm ³														
■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880	51-57														
■ Вязкость	1500-3000 mPa.s														
■ Толщина покрытия	5-15 µm														
Механические испытания	■ на алюминии/алюминиевых сплавах ■ метод надрезов решеткой DIN EN ISO 2409														
Стойкость	■ на алюминии/алюминиевых сплавах ■ Климатический тест - водяной туман DIN EN ISO 6270-2 (CH)														
Технология применения В соответствии с оборудованием и типом изделия	■ Подготовка поверхности Поверхность должна быть очищена от веществ мешающих адгезии, таких как масла, жиры, ржавчина, окислы и прокатной окислы, воска и других разделяющих смазок. ■ Глянец DIN EN ISO 2813 ■ pH-Значение ■ Удельная электропроводность ■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251 ■ MEQ-Base-Значение DIN EN ISO 15880 ■ Температура ванны ■ Время нанесения ■ Напряжение ■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные														



FREIOTHERM-ATL-Spezial **WA4040HRU999**


меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержатся в соответствующих листах безопасности.

Отверждение

■ Температура объекта

Рекомендуемая температура отверждения 20 мин./170 °C

Условия отверждения с хорошими конечными результатами



Срок хранения

■ 1 Turn-over/Год

В оригинальной упаковке минимум 12 месяцев от 5 до 25 °C.

Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок.

Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.

Специальные указания

■ Условия испытаний

Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270.

Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию.

Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.