



FREIOTHERM-KTL-Automotive

WK4043HRU999

Свойства	■ 2-К катафорезная грунтовка ■ Область применения, например услуги по окраске ■ Транспарентная паста, полностью нейтрализованная ■ Возможность нанесения толстого слоя								
Технико/физические характеристики	<table> <tr> <td>■ Связующие - основы</td><td>эпоксидные смолы</td></tr> <tr> <td>■ Цвет</td><td>бесцветный</td></tr> <tr> <td>■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251</td><td>37-41 %</td></tr> <tr> <td>■ Плотность теоретически определяемая</td><td>1,05 g/cm³</td></tr> </table>	■ Связующие - основы	эпоксидные смолы	■ Цвет	бесцветный	■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	37-41 %	■ Плотность теоретически определяемая	1,05 g/cm ³
■ Связующие - основы	эпоксидные смолы								
■ Цвет	бесцветный								
■ Сухой остаток DIN EN ISO 3251	37-41 %								
■ Плотность теоретически определяемая	1,05 g/cm ³								
Технология применения В соответствии с оборудованием и типом изделия	■ Подготовка поверхности Поверхность должна быть очищена от веществ мешающих адгезии, таких как масла, жиры, ржавчина, окалины и прокатной окалины, воска и других разделяющих смазок. При повышенных требованиях к защите от коррозии, необходимо использовать соответствующие конверсионные методы (например фосфатирование) ■ Указания по обеспечению охраны труда При контакте и работе с материалами и покрытиями использовать обычные меры предосторожности и личной защиты. Более подробные сведения по опасным материалам, мерам предосторожности и средствам защиты, а также по охране окружающей среды, содержаться в соответствующих листах безопасности.								
Срок хранения	■ 1 Turn-over/Год В оригинальной упаковке минимум 6 месяцев от 5 до 25 °C. Беречь от мороза. После вскрытия упаковки, необходимо выработать материал в короткий срок. Максимальный срок хранения партии указан на этикетке. Срок хранения свыше указанного не означает, что товар не может быть использован. Проверка требуемых характеристик, в соответствии с областью применения, подтверждает использование товара соответствующего качества.								
Специальные указания	■ Условия испытаний Все данные базируются на основании норм 23/50 DIN EN 23270. Эти данные основываются на нашем знании продукта и технологии. На метод применения мы не можем оказывать влияние. Мы готовы предоставить дополнительную информацию. Данные указанные в этом техническом листе являются правильными и не требуют дополнительных спецификаций.								