

# FREOPOX-porfesték PB1003A

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tulajdonságok</b>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ beltéri porfesték</li> <li>■ felhasználás pl. funkciók bútoroknál, raktározástechnikában</li> <li>■ selyemfényű, sima</li> <li>■ jó terülés</li> <li>■ gázkályhastabil beállítás</li> </ul>                             |                                                                                                                  |
| <b>Rendszerlakk</b>                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Folyadékfesték- rendszer</li> </ul> <p>A rétegezések különböző felhasználásokra állnak a rendelkezésre, melyek optimális megjelenése a színárnyalattal, fényességi fokkal és a felülettel is össze vannak hangolva.</p> |                                                                                                                  |
| <b>Műszaki / Fizikai Adatok</b>                             | ■ Gyanta                                                                                                                                                                                                                                                         | epoxi-polyester-gyanta                                                                                           |
|                                                             | ■ Szín                                                                                                                                                                                                                                                           | minden közkedvelt színárnyalat                                                                                   |
|                                                             | ■ Fényesség<br>DIN EN ISO 2813                                                                                                                                                                                                                                   | selyemfényű<br>55-70 szög 60°                                                                                    |
|                                                             | ■ Vizsgálati rétegvastagság                                                                                                                                                                                                                                      | 70 µm színárnyalatnál RAL 9010                                                                                   |
|                                                             | ■ Sűrűség<br>számolt                                                                                                                                                                                                                                             | 1,2-1,7 g/cm³ színárnyalat szerint                                                                               |
| <b>Mechanikai vizsgálat</b><br>ST 1405 sz. acél lemezen     | ■ Felhasználás                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,1 kg/ m², 70 nál µm<br>közepes rétegvastagság                                                                  |
|                                                             | ■ Rácsvágó vizsgálat<br>DIN EN ISO 2409                                                                                                                                                                                                                          | Gt 0                                                                                                             |
|                                                             | ■ Erichsen mélyhúzásvizsgálat<br>DIN EN ISO 1520                                                                                                                                                                                                                 | >4 mm                                                                                                            |
|                                                             | ■ Ütésvizsgálat<br>DIN EN ISO 6272-1                                                                                                                                                                                                                             | >60 kg cm (front)                                                                                                |
| <b>Tartóssági vizsgálat</b>                                 | ■ Buchholz benyomásvizsgálat<br>DIN EN ISO 2815                                                                                                                                                                                                                  | < 1,2 mm                                                                                                         |
|                                                             | ■ vasfoszfátolt acéllemezen                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
|                                                             | ■ Kondenzációs víz- állandó<br>klíma<br>DIN EN ISO 6270-2 (CH)                                                                                                                                                                                                   | 500 órák<br>alávándorlás Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                          |
|                                                             | ■ Sópermet- vizsgálat (NSS)<br>DIN EN ISO 9227                                                                                                                                                                                                                   | 240 órák<br>alávándorlás Wb < 1 mm<br>DIN EN ISO 4628-8                                                          |
|                                                             | ■ SO <sub>2</sub> -ipari légkör<br>DIN EN ISO 3231                                                                                                                                                                                                               | 10 ciklusok 0,2 l SO <sub>2</sub> vel<br>nincs változás                                                          |
| <b>Alkalmazás / felhasználás</b><br>Készülék- és tárgyfüggő | ■ Vegyszerekkel szembeni<br>ellenállóság                                                                                                                                                                                                                         | Vizsgálni kell.<br>A vegyszerek hőmérséklete és koncentrációja<br>erősen befolyásolja a vizsgálati eredményeket. |
|                                                             | ■ <b>Felhasználás / Töltés</b><br>Corona, Tribo                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                  |
|                                                             | ■ <b>Felület előkészítés</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|                                                             | <p>Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.:<br/>olajok, zsírok, rozsda, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok.<br/>Nagyobb korrózióigénynél foszfátolást vagy krómozást ajánlunk.</p>                               |                                                                                                                  |

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.


Oldal: 1 / 2  
Változat: 0  
16.05.2021

DIN EN ISO 9001  
IATF 16949  
EMAS

**Emil Frei GmbH & Co. KG**  
Döggingen  
Am Bahnhof 6  
78199 Bräunlingen | GERMANY  
Phone +49 [0] 7707.151-0  
Fax +49 [0] 7707.151-238  
www.freilacke.de  
info@freilacke.de



# FREOPOX-porfesték PB1003A

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Javitólakk:</b> érdeklődésre / kérésre</li> <li>■ <b>Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok</b><br/>A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.</li> </ul>                                                                   |
| <b>Kikeményedés</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Tárgyhőmérséklet</b><br/>Ajánlott beégetési hőfok 10 min./180 °C<br/><br/>beégetési ablak a RAL 9010 színnel vizsgálva<br/>zöld csíkozás= beégetési feltételek jó végtulajdonságokkal</li> </ul>                                                                                                                                         |
| <b>Tárolhatóság</b>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kb. 36 hónap eredeti csomagolásban, 5-25 °C közötti hőmérsékleten<br/>Száras hűvös helyen tárolandó. A felnyitott csomagolású anyagot rövid időn belül fel kell használni.<br/><br/>A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.</li> </ul>                                    |
| <b>Különleges megjegyzések</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Védőszítálás:</b> 160 µm</li> <li>■ Az idegen porral való összeegyeztethetőséget vizsgálni kell.</li> <li>■ <b>Teszt körülmények</b><br/>Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre.<br/>Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.</li> </ul> |