



FREIOTHERM-ATL-bezrozpouštedel

WA4945HRU905

Vlastnosti	■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži funkčního nábytku a skladovací techniky ■ Doplnovací pasta, částečně neutralizovaná ■ Jednovrstvý systém														
Technická/ Fyzikální Data	<table> <tr> <td>■ Pojivová báze</td><td>Akrylová pryskyřice</td></tr> <tr> <td>■ Barevný odstín</td><td>cerná Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Pevné částice DIN EN ISO 3251</td><td>41-45 %</td></tr> <tr> <td>■ Hustota teoretický údaj</td><td>1,07 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880</td><td>28-35</td></tr> <tr> <td>■ Viskozita</td><td>1000-5000 mPa.s</td></tr> <tr> <td>■ Zkušební tloušťka vrstvy</td><td>3-8 µm</td></tr> </table>	■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice	■ Barevný odstín	cerná Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)	■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	41-45 %	■ Hustota teoretický údaj	1,07 g/cm ³	■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	28-35	■ Viskozita	1000-5000 mPa.s	■ Zkušební tloušťka vrstvy	3-8 µm
■ Pojivová báze	Akrylová pryskyřice														
■ Barevný odstín	cerná Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL)														
■ Pevné částice DIN EN ISO 3251	41-45 %														
■ Hustota teoretický údaj	1,07 g/cm ³														
■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880	28-35														
■ Viskozita	1000-5000 mPa.s														
■ Zkušební tloušťka vrstvy	3-8 µm														
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. ■ Stupeň lesku DIN EN ISO 2813 ■ pH ■ Vodivost ■ Pevné částice DIN EN ISO 3251 ■ Hodnota MEQ-Base DIN EN ISO 15880 ■ Podíl organických rozpouštědel ■ Teplota lázně ■ Doba nanášení ■ Napětí odlučování ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.														
Skladování	■ 1 obrát/rok V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po														

**FREIOTHERM-ATL-bezrozpouštedel**
WA4945HRU905

uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.

Speciální pokyny■ **Zkušební podmínky**

Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270.

Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.

Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.