



FREIOTHERM-ANA-Spéciale

WA4198HRU916

Propriétés

- Electrophorèse monocomposant anodique
- Utilisation par ex. dans la branche "bâtiment et sanitaire"
- Pâte d'adjonction, partiellement neutralisée
- Primaire
- Préparation dégazante

Données techniques et physiques

■ Liant de base	Résine acrylique
■ Teintes	blanc signalisation En fonction de la couleur spécifiée (par ex. RAL)
■ Extrait sec DIN EN ISO 3251	68-72 %
■ Densité détermination théorique	1,22 g/cm³
■ Valeur MEQ-Base DIN EN ISO 15880	23-30
■ Viscosité	4000-6000 mPa.s
■ Contrôle de l'épaisseur	18-22 µm

Tests mécaniques

- sur aluminium / fonte d'aluminium

- Quadrillage
DIN EN ISO 2409

Tests de résistances

- sur aluminium / fonte d'aluminium

- Test de condensation/
d'humidité (climat constant)
DIN EN ISO 6270-2 (CH)
- 504 heures
décollement à la rayure Wb <1 mm
DIN EN ISO 4628-8

Mise en oeuvre et utilisation

Dépendant de l'installation et du support

Préparation de surface

Le support doit être propre et exempt de substances empêchant l'adhérence, comme par ex.: huiles, graisses, rouille, mâchefer, croûte de laminage, cires et restes d'agents de démoulage.

- Indice de brillance
DIN EN ISO 2813

65-75 angle 60°

- Valeur du pH

8,2-8,8

- Conductivité

1600-2400 µS/cm

- Extrait sec
DIN EN ISO 3251

12-14 %

- Valeur MEQ-Base
DIN EN ISO 15880

40-50 mg/g

- Part de solvants organiques

1,5-3,0 %

- Température du bain

24-27 °C

- Temps d'application

60-180 secondes

- Tension de dépôt

130-260 volt

Hygiène et sécurité: préconisations

Les informations fournies dans les fiches techniques ont été élaborées en fonction de l'état de nos connaissances techniques en notre possession à la date en question. Toutefois ces indications n'exemptent pas de tester nos produits, pour déterminer si le produit en question est adapté à l'usage et aux performances auquel il est destiné. La vente de nos produits est effectuée selon nos conditions commerciales et de livraison.



FREIOTHERM-ANA-Spéciale

WA4198HRU916

Conditions de polymérisation (durcissement)


Les mesures habituelles de précautions et de protections du personnel sont à respecter lors de la manipulation et de l'utilisation des peintures poudres. Vous trouverez dans la fiche de données de sécurité tous les renseignements nécessaires concernant les produits dangereux, ainsi que les recommandations sur la santé et l'environnement.

Température de l'objet

Température de cuisson recommandée 20 Min./170 °C

zone hachurée en vert = conditions optimales de cuisson donnant les bonnes propriétés finales

Objekt Temperatur °C Object Temperature °C	160	170	180
Haltezeit Minimum Minuten Holding time minimum Minutes	30	20	10
Haltezeit Maximum Minuten Holding time maximum Minutes	40	30	20



Stabilité au stockage

1 turn-over/an

12 mois dans son emballage d'origine, à une température de stockage entre 5 à 25 °C. Protéger du gel. Les emballages ouverts sont à utiliser dans bref délai.

La date de péremption de chaque lot est indiquée sur l'étiquette. En cas de stockage dépassant la date de péremption, il est nécessaire de faire réaliser un contrôle du produit, afin de vérifier ses caractéristiques physico-chimiques conformément à l'assurance qualité.

Remarques spéciales

Conditions d'essais

Tous les résultats sont basés sur les conditions normalisées 23/50 DIN EN 23270. Ces informations reposent sur la connaissance et l'expérience des produits. Nous n'avons aucune influence sur l'application des produits. N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Les données de cette fiche technique sont des valeurs de référence et ne représentent aucune spécification.