



EFD-Hydro-Pre-Coating WP1558HRA999

Vlastnosti	- Vodou ředitelný vypalovací lak - Použití např. v branži zakázkového lakování - Rychlé zasychání - Vhodné pro umělé hmoty	
Technická/ Fyzikální Data	Pojivová báze	Kombinace speciálních pojiv
	Barevný odstín	bezbarvý
	Stupeň lesku vizuálně	
	Viskozita	100-1600 mPa.s/ Vřeteno 3 60 otočení/ Min.
	pH	5,5-6,5
	Hustota teoretický údaj	1,0-1,3 g/ml
	Pevné částice teoretický údaj	44-49 %
	Objem pevných částic teoretický údaj	200-400 ml/kg
	Množství nanášení teoreticky, bez aplikačních ztrát	650-800 g/m², Tloušťka nátěru 200 µm
	Odstín, od něhož jsou hodnoty odvozeny	Odstín WP1558HRA999
Podklad	- Umělá hmota blíže nespecifikovaná - dle zadání zákazníka	
Předúprava	Podklad nesmí obsahovat přilnavost narušující látky jako např. oleje, mastnoty, vosky a separační zbytky. Pro zjištění vhodnosti laku pro podklad doporučujeme provést zkoušky	
Návrh skladby	Podklad	dle zadání zákazníka
	Krycí lak	WP1558HRA999 Tloušťka suchého filmu 50-200 µm
Zpracování a použití	Před použitím dobře promíchejte resp. komponenty homogenně smíchejte (např. rychlomíchačem). Pro zabránění tvorby škraloupu převrstvěte vodou Tloušťka suchého filmu nesmí překročit 1000 µm - nebezpečí tvorby reaktivních bublin	
	Teplota objektu	15-30 °C
	Zpracovatelské podmínky	Pokožová teplota 15-40 °C relativní vlhkost vzduchu 25-70 %
	Stříkání vysokotlakem	v dodávané viskozitě Tryska: 2,0 mm Tlak stříkání 2,0 bar
	Čištění pracovních nástrojů	Okamžitě vodou. Zaschlé pracovní nástroje org. rozpouštědlovým čističem.

Naše technické listy mají poskytovat rady dle stavu našich aktuálních znalostí. Tyto pokyny Vás však nezprošťují potřeby vlastních zkoušek našeho produktu na vhodnost Vašeho záměru použití a aplikace. Prodej našich produktů podléhá ustanovením našich obchodních a dodacích podmínek.



EFD-Hydro-Pre-Coating WP1558HRA999

	např. EFD-ředidlem 400003.	
Vytvrzení		
	■ Mezischnutí	10 min./ 120 °C
	■ Schnutí v peci	10 min./ 180 °C - 10 min./ 180 °C
Skladování	■ V originálním obalu min. 6 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte.	
	Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.	
Speciální pokyny	■ Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici.	
	Údaje v tomto technckém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.	