



FREIOPLAST-hidro zascita robov

WL1525H

Lastnosti	- Vodotopna enoslojna barva - monolayer - Uporaba, npr. v panogi Gradnja in sanitarije - Hitro zasušenje - Primerna za lesene izdelke	
Tehnično / Fizikalni Podatki	Osnova vezivnega sredstva	Akrilat-stiren kopolimer
	Barvni ton	Vsi običajni barvni toni
	Stopnja sijaja DIN EN ISO 2813	svilnato motna pod kotom °
	Viskoznost	6000-6500 mPa.s/ Vreteno 5 60 obratov/ min.
	Redčilo	deminiralizirana voda
	pH vrednost	8,7-9,3
	Gostata teoretična določitev	1,05-1,15 g/ml
	Suha snov teoretična določitev	26-31 %
	Volumen trdnih delcev teoretična določitev	170-180 ml/kg
	Poraba teoretična določitev, brez izgub pri aplikaciji	440-470 g/m², Debelina nanosa 80 µm
	Izpeljan barvni ton za navedene vrednosti	Barvni odtenek od WL1525HP1697
	Podlaga	Les
Predhodna obdelava	Površina materiala mora biti brez snovi, ki preprečujejo oprijem: npr. olja, masti, rja, škaja, valjarniška skorja, voski ali ostanki ločevalcev.	
Predlog zaščitnega sistema	Podlaga	Les
	Pokrivna barva	WL1525HP1697 Debelina suhega sloja 60 µm
Mehanski preizkusi	"Cross - cut" - preizkus oprijemljivosti DIN EN ISO 2409	Gt 0
Priprava in uporaba	Pred uporabo dobro premešati npr. s hitrim mešalnikom. Za preprečevanje nastajanje kože preliti / pokriti z vodo.	
	Temperatura objekta	10-30 °C
	Pogoji pri uporabi	Temperatura prostora 18-25 °C relativna vlaga 40-60 %
	Valjčkanje / mazanje	v dobavni viskoznosti
	Možnost prelakiranja	z isto kvalitete možno še le po matiranju / zasušenju
	Čiščenje pripomočkov	Takoj z vodo - eventuelno z dodatkom 5-10 utežnih % čistilnega sredstva 400916.

Naši tehnični listi svetujejo po trenutnem stanju poznavanja. Ta navodila pa vas kljub temu obvezujejo, da sami preizkusite naše izdelke glede na njihovo primernost za nameravani postopek in uporabo. Prodaja naših izdelkov je v skladu z našimi poslovnimi, odpremnimi in plačilnimi pogoji.

Stran: 1 / 2
Verzija: 0
16.05.2021

DIN EN ISO 9001
IATF 16949
EMAS

Emil Frei GmbH & Co. KG
Döggingen
Am Bahnhof 6
78199 Bräunlingen | GERMANY
Phone +49 [0] 7707.151-0
Fax +49 [0] 7707.151-238
www.freilacke.de
info@freilacke.de



FREIOPLAST-hidro zascita robov

WL1525H

	Zasušene pripomočke z organskimi topili, npr. EFD-redčilo 400424.	
	Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.	
Utrjevanje	Zračno sušenje	pri 20 °C, 40-70 % relativne vlažnosti z gibanjem zraka
	Prašno suho	po 45 min (stopnja suhosti 1/ DIN EN ISO 9117-5)
	Trdno na oprijem	po 3 ur (stopnja suhosti 4/ DIN EN ISO 9117-5)
	Popolnoma suho	po 17 dnevih (nihalni dušilnik / DIN EN ISO 1522)
	Sušenje v peči	do 70°C možno
Obstojnost pri skladiščenju	V originalni embalaži najmanj 12 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. Ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.	
	Posebna opozorila EFD-Info Nadaljnje tehnične informacije lahko povzamete z EFD Info lista Št. 111 Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Za dodatne informacije smo Vam na voljo. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.	