



FREIOTHERM-Farba wodna metalik WO1878G

Właściwości	- Wodorozcieńczalny lakier piecowy - Zastosowanie np. w branży samochodowej - Dobra odporność mechaniczna	
Dane techniczne	- BazaZwiązek z Żywicy Akrylowej i Aminowej - Kolorkolory metaliczne - Stopień połyskuwizualnie - LepkośćDIN 53211 (poprzednia)Czas wypływu 20-25 sekund 4 mm kubek wypływowy - Rozcieńczalnikwoda zdemineralizowana - Wartość pH7,9-8,3 - Gęstośćwartość teoretyczna1,0-1,1 g/ml - Części staławartość teoretyczna30-34 % - Części stałe objętościowowartość teoretyczna260-280 ml/kg - Wydajność teoretycznateoretycznie, bez straty aplikacji70-80 g/m², Grubość warstwy 20 µm - Referencje dla koloru w/g podanej specyfikacjiKolor WO1878GAC02A	
Powierzchnia	Gruntowane farbą katalforetyczną	
Przygotowanie powierzchni	Powierzchnia musi być wolna od wszelkich przywierających materiałów np. oleje, tłuszcze, rdza, zgorzelina, naskórek walcowniczy, pozostałości po woskach i środkach antyadhezyjnych. Zaleca się wykonanie testu próbnego w celu sprawdzenia na powierzchni przydatności jakości lakieru. Chromianowanie lub wolne od chromu powłoki konwersyjne	
System	- Powierzchnia na blaszce stalowej poddanej fosforowaniu żelazowemu - PodkładKTL-Grundierung Grubość warstwy suchej 20-30 µm - lakier nawierzchniowyWO1878G Grubość warstwy suchej 20 µm	
Test mechaniczny	Test siatki nacięćDIN EN ISO 2409Gt 0	
Technologia i zastosowanie	- Przed zastosowaniem dobrze wymieszać (np. w mieszalniku). Aby uniknąć tworzenia się "kożucha", powierzchnie pokryć wodą. - Temperatura obiektu20-40 °C - Warunki nakładania farbyTemperatura pomieszczenia 15-25 °C względna wilgotność powietrza 50-70 % - Natrysk - wysokie ciśnienielepkość dostawcza Dysza: 1,2 mm	

Nasze karty techniczne mają za zadanie doradztwo zgodne z aktualnym stanem wiedzy. Jednakże wskazówki te nie zwalniają od obowiązku poddania naszych wyrobów własnym próbom pod względem ich przydatności do planowanych procesów i dziedzin zastosowania. Sprzedaż naszych wyrobów odbywa się zgodnie z obowiązującymi u nas warunkami handlowymi i warunkami dostawy.



FREIOTHERM-Farba wodna metalik

WO1878G

		Nacisk natrysku 4 bar
	■ Elektrostatycznie	możliwy, charakterystyczny dla urządzenia
	■ Czyszczenie narzędzi	Natychmiast wodą , ewentualnie z dodatkiem 5-10% (procent wagowy) środkiem czyszczącym 400916. Wyszuszone narzędzia organicznymi rozpuszczalnikami, np. EFD rozcieńczalnik 400424.
	■ Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy	Przy stosowaniu lakierów należy zastosować standardowe środki ostrożności i ochrony osobistej. Dalsze wskazówki dotyczące niebezpiecznych substancji, danych odnośnie bezpieczeństwa i zaleceń dla ochrony zdrowia oraz środowiska zostały zamieszczone w karcie charakterystyki.
Utwardzanie	■ Suszenie piecowe	20 min./ 160 °C
	■ Temperatura obiektu	okno piecowe na prośbę
Magazynowanie	■ W oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy przy temperaturze magazynu od 5 do 25°C	Chronić przed mrozem. Otwarte opakowania zużyć w możliwie krótkim czasie.
		Minimalny czas przydatności określony jest na opakowaniu. Składowanie powyżej podanego czasu nie oznacza, że towar jest niezdatny do użytku. Jednak dla zapewnienia wysokiej jakości, należy przed zastosowaniem sprawdzić właściwości produktu.
Wskazówki specjalne	■ Warunki specjalne	Wszystkie dane są oparte na bazie stardowego klimatu 23/50 DIN EN 23270. Wszystkie dane są oparte na naszych doświadczeniach i znajomości produktu. Na sam proces aplikacji nie mamy wpływu. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
		Dane w niniejszej karcie technicznej są jedynie wytycznymi i nie stanowią żadnej specyfikacji.