



FREIOTHERM-idrolacca


WO1800H

Proprietà	■ Smalto per verniciatura a forno diluibile in acqua ■ Applicazione per es. nel settore edile e dei sanitari ■ Resistenza alla condensa buona ■ Buona adesione su acciaio e metalli non ferrosi ■ Per uso esterno ■ Buona durezza ed elasticità																							
Dati tecnici / fisici	<table><tr><td>■ Base del legante</td><td>Combinazione di resina acrilica/poliestere/amminica</td></tr><tr><td>■ Colore</td><td>Tutte le tonalità comuni</td></tr><tr><td>■ Brillantezza DIN EN ISO 2813</td><td>Satinato opaco 45-60 Angolo 60°</td></tr><tr><td>■ Viscosità DIN 53211 (ex)</td><td>Tempo di efflusso 16-25 Secondi Viscosimetro a efflusso 4 mm</td></tr><tr><td>■ Diluizione</td><td>acqua demineralizzata</td></tr><tr><td>■ Valore pH</td><td>8,3-8,7</td></tr><tr><td>■ Densità determinazione teorica</td><td>1,15-1,25 g/ml</td></tr><tr><td>■ Corpi solidi determinazione teorica</td><td>34-38 %</td></tr><tr><td>■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica</td><td>220-230 ml/kg</td></tr><tr><td>■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione</td><td>150-170 g/m², Spessore dello strato 40 µm</td></tr><tr><td>■ Colore di riferimento dei valori indicati</td><td>Colore di WO1800HRA905</td></tr></table>		■ Base del legante	Combinazione di resina acrilica/poliestere/amminica	■ Colore	Tutte le tonalità comuni	■ Brillantezza DIN EN ISO 2813	Satinato opaco 45-60 Angolo 60°	■ Viscosità DIN 53211 (ex)	Tempo di efflusso 16-25 Secondi Viscosimetro a efflusso 4 mm	■ Diluizione	acqua demineralizzata	■ Valore pH	8,3-8,7	■ Densità determinazione teorica	1,15-1,25 g/ml	■ Corpi solidi determinazione teorica	34-38 %	■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica	220-230 ml/kg	■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione	150-170 g/m², Spessore dello strato 40 µm	■ Colore di riferimento dei valori indicati	Colore di WO1800HRA905
■ Base del legante	Combinazione di resina acrilica/poliestere/amminica																							
■ Colore	Tutte le tonalità comuni																							
■ Brillantezza DIN EN ISO 2813	Satinato opaco 45-60 Angolo 60°																							
■ Viscosità DIN 53211 (ex)	Tempo di efflusso 16-25 Secondi Viscosimetro a efflusso 4 mm																							
■ Diluizione	acqua demineralizzata																							
■ Valore pH	8,3-8,7																							
■ Densità determinazione teorica	1,15-1,25 g/ml																							
■ Corpi solidi determinazione teorica	34-38 %																							
■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica	220-230 ml/kg																							
■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione	150-170 g/m², Spessore dello strato 40 µm																							
■ Colore di riferimento dei valori indicati	Colore di WO1800HRA905																							
Substrato	■ Acciaio																							
Pre-trattamento	■ La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. Per accertare la compatibilità dei tipi di vernice con il substrato si consigliano delle verifiche preliminari. In caso di sollecitazioni elevate consigliamo: per la protezione dalla corrosione, per es. fosfatazione per l'adesione - per es. sabbiatura, decapaggio, levigatura																							
Proposta di configurazione	<table><tr><td>■ Substrato</td><td>su lamiera in acciaio nuda</td></tr><tr><td>■ Vernice di finitura</td><td>WO1800HRA905 Lo spessore del film secco 30 µm</td></tr></table>		■ Substrato	su lamiera in acciaio nuda	■ Vernice di finitura	WO1800HRA905 Lo spessore del film secco 30 µm																		
■ Substrato	su lamiera in acciaio nuda																							
■ Vernice di finitura	WO1800HRA905 Lo spessore del film secco 30 µm																							
Prove meccaniche	<table><tr><td>■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409</td><td>Gt 0</td></tr></table>		■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409	Gt 0																				
■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409	Gt 0																							
Lavorazione e applicazione	■ Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua. Lo spessore del film secco non deve superare i 40 µm - pericolo di bolle di reazione.																							



FREIOTHERM-idrolacca

WO1800H

	■ Temperatura dell'oggetto	10-30 °C
	■ Condizioni di lavorazione	Temperatura ambiente 18-25 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 %
	■ Immersione	16-25 Sec./ 4 mm Viscosimetro a efflusso (DIN 53211)
	■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro	Immediatamente con acqua; event. aggiungere 5-10% del peso Detergente EFD 400916 Attrezzi seccati con solvente org., per es. Diluizione EFD 400424.
	■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza	Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.
Indurimento	■ Essiccazione in forno	20 min. / 160 °C - 10 min. / 180 °C
	■ Temperatura dell'oggetto	Area tratteggiata verde = condizioni di cottura con buone caratteristiche finali
		
Durata di stoccaggio	■ Nei contenitori originali, almeno 9 mesi a 5-25°C.	
	Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto. La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.	
Note speciali	■ Condizioni di esecuzione della prova	Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.



FREIOTHERM-idrolacca
WO1800H

Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica