



FREIOTHERM-ATL-Farbkonzentrat

370530

Lastnosti	■ Pasta za niansiranje										
Tehnično / Fizikalni Podatki	<table> <tr> <td>■ Osnova vezivnega sredstva</td><td>Akrilna smola</td></tr> <tr> <td>■ Barvni ton</td><td>orange Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)</td></tr> <tr> <td>■ Suha snov DIN EN ISO 3251</td><td>38-42 %</td></tr> <tr> <td>■ Gostata teoretična določitev</td><td>1,10 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880</td><td>20-30</td></tr> </table>	■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola	■ Barvni ton	orange Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)	■ Suha snov DIN EN ISO 3251	38-42 %	■ Gostata teoretična določitev	1,10 g/cm ³	■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	20-30
■ Osnova vezivnega sredstva	Akrilna smola										
■ Barvni ton	orange Po predloženi barvni predlogi (npr. RAL)										
■ Suha snov DIN EN ISO 3251	38-42 %										
■ Gostata teoretična določitev	1,10 g/cm ³										
■ MEQ-Base-število DIN EN ISO 15880	20-30										
Priprava in uporaba Odvisno od naprave in objekta	■ Metoda Neposredno dodajanje v kad ni možno ! Za dobro premešavanje dodajajte v področje preliva/zapornice ali v mešalno cev ! Metoda je odvisna od različnih faktorjev in je njeno uporabo potrebno uskladiti s tehnikom in v skladu z napravo. ■ Napotki za zaščito pri delu in varstvo zdravja Pri uporabi materialov za oslojevanje upoštevati običajne varnostne ukrepe kot tudi ukrepe za osebno varstvo. Nadaljnje napotke o nevarnih snoveh, varnostno tehničnih podatkih in priporočilih za zaščito zdravja in okolja lahko povzamete iz ustreznih varnostnih listov.										
Obstojnost pri skladiščenju	■ V originalni embalaži najmanj 6 mesecev pri temperaturi 5 do 25°C. ščititi pred zmrzaljo. Odprte posode je potrebno uporabiti čim prej. Datum minimalne obstojnosti vsake sarže je naveden na etiketi izdelka. Material po preteku tega roka ni nujno neuporaben. Vsekakor pa je za vsak posamezen primer uporabe takšne barve potrebno preveriti ustreznost kakovosti predpisanim zatevam.										
Posebna opozorila	■ Preizkusni pogoji Navedbe veljajo glede na klimatski standard 23/50 DIN EN 23270. Navedbe slonijo na našem poznavanju izdelka in izkušnjah. Na samo uporabo nimamo nikakršnega vpliva. Podatki v tem listu so okvirne vrednosti in se ne morejo uporabljati kot specifikacija.										