


FREIOPLAST-vizes bevonat WL1513M

Tulajdonságok	- Vízzel hígítható 1K bevonatrendszer - Felhasználás pl. járműgyártásban - Zajmentesítő paszta szerkezeti elemek közé - Magas flexibilitás																				
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>Gyanta</td><td>Kombináció speciális kötőanyagból</td></tr> <tr> <td>Szín</td><td>Minden közkedvelt színárnyalat</td></tr> <tr> <td>Fényesség vizuális</td><td>matt</td></tr> <tr> <td>Viszkozitás</td><td>6500-8500 mPa.s/ Orsó 6 60 Forgás/perc</td></tr> <tr> <td>pH-érték</td><td>8,0-8,5</td></tr> <tr> <td>Sűrűség számolt</td><td>1,35-1,45 g/ml</td></tr> <tr> <td>Szilárdanyagtartalom számolt</td><td>70-74 %</td></tr> <tr> <td>Szilárdtest-térfogat számolt</td><td>580-620 ml/kg</td></tr> <tr> <td>Felhasználás elméleti, veszteség nélkül</td><td>130-140 g/m², Rétegvastagság 80 µm</td></tr> <tr> <td>Hivatkozási szín a megadott értékhez</td><td>Szín WL1513ML1861</td></tr> </table>	Gyanta	Kombináció speciális kötőanyagból	Szín	Minden közkedvelt színárnyalat	Fényesség vizuális	matt	Viszkozitás	6500-8500 mPa.s/ Orsó 6 60 Forgás/perc	pH-érték	8,0-8,5	Sűrűség számolt	1,35-1,45 g/ml	Szilárdanyagtartalom számolt	70-74 %	Szilárdtest-térfogat számolt	580-620 ml/kg	Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	130-140 g/m ² , Rétegvastagság 80 µm	Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WL1513ML1861
Gyanta	Kombináció speciális kötőanyagból																				
Szín	Minden közkedvelt színárnyalat																				
Fényesség vizuális	matt																				
Viszkozitás	6500-8500 mPa.s/ Orsó 6 60 Forgás/perc																				
pH-érték	8,0-8,5																				
Sűrűség számolt	1,35-1,45 g/ml																				
Szilárdanyagtartalom számolt	70-74 %																				
Szilárdtest-térfogat számolt	580-620 ml/kg																				
Felhasználás elméleti, veszteség nélkül	130-140 g/m ² , Rétegvastagság 80 µm																				
Hivatkozási szín a megadott értékhez	Szín WL1513ML1861																				
Alapfelület	Alapozás																				
Felület előkészítés	Az alapfelületnek mentesnek kell lennie a tapadást zavaró anyagoktól, ahogy pl. Az olaj, zsír, rozsda, zunder, hengerlési reve, vaksz és formaleválasztóanyag. Azért , hogy a lakkminőség alkalmassága biztosítva legyen , egy elővizsgálat ajánlott. Magasabb igénybevételekhez ajánljuk : korrózáállóság - pl.: foszfátózás ; tapadás - pl.: szemcseszórás, pácolás , csiszolás.																				
Felépítési javaslat	<table> <tr> <td>Alapfelület</td><td>Alumínium</td></tr> <tr> <td>Alapozás</td><td>WL1513ML1861 Száras rétegvastagság 200 µm</td></tr> </table>	Alapfelület	Alumínium	Alapozás	WL1513ML1861 Száras rétegvastagság 200 µm																
Alapfelület	Alumínium																				
Alapozás	WL1513ML1861 Száras rétegvastagság 200 µm																				
Alkalmazás / felhasználás	- Alkalmazás előtt jól felkeverni ill. A komponenseket homogénen elkeverni (pl.: Gyorskeverővel). A hártaképződés elkerülésére a vízzel együtt. A szárazrétegvastagság 400 µm - nem szabad túlhaladni - mert reakciós hólyagosdás léphet fel. - Tárgyhőmérséklet 10-30 °C - Feldolgozási feltételek Szoba hőmérséklet 18-22 °C Relatív levegőpáratartalom 40-60 % - Átfesthetőség azonos minőségben lehetséges, korábban mattos száradás szerint - A munkaberendezések tisztítása Egyből vízzel - lehetséges 5-10 % (súly) EFD tisztítószer 400916 hozzáadagolás. A beszáradt munkaberendezések organikus oldószerekkel tisztíthatók pl.:																				

A jelen műszaki adatlapon szereplő megállapítások jelenlegi ismereteinken alapulnak, de nem tekinthetők a felhasználásra, ill. magára a termékre vonatkozó bármiféle garancia alapjának.



FREIOPLAST-vizes bevonat

WL1513M

	EFD 400424 hígító.	
	Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyéni védelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.	
Kikeményedés	Levegőn száradás	20 °C, 40-60 % relatív nedvességtartalom a levegőmozgással
Tárolhatóság	Kb. 9 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.	
Különleges megjegyzések	EFD-Info További technikai információ az EFD- Info adatbázisból nyerhető. Nr. 111	