



FREIOTHERM-ATL-Speciál

WA4071HRU999

Tulajdonságok	■ Anódos leválasztó 2K-s Elektomártólakk ■ felhasználás pl. Építőiparban és szaniter áruknál ■ Transzparencspaszta, teljesen semleges										
Műszaki / Fizikai Adatok	<table> <tr> <td>■ Gyanta</td><td>Akril gyanta</td></tr> <tr> <td>■ Szín</td><td>színtelen</td></tr> <tr> <td>■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251</td><td>45,0-47,0 %</td></tr> <tr> <td>■ Sűrűség számolt</td><td>1,04 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880</td><td>25-31</td></tr> </table>	■ Gyanta	Akril gyanta	■ Szín	színtelen	■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	45,0-47,0 %	■ Sűrűség számolt	1,04 g/cm ³	■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	25-31
■ Gyanta	Akril gyanta										
■ Szín	színtelen										
■ Szilárdanyagtartalom DIN EN ISO 3251	45,0-47,0 %										
■ Sűrűség számolt	1,04 g/cm ³										
■ MEQ-Base-érték DIN EN ISO 15880	25-31										
Alkalmazás / felhasználás Készülék- és tárgyfüggő	■ Felület előkészítés Az alapfelületet mindenféle tapadást zavaró anyagtól mentesíteni kell, ilyen pl.: olajok, zsírok, rozsdá, salak, hengerlési réteg, viaszmaradványok ■ Egészségvédelmi és biztonsági tanácsok A szokásos szellőztetési és egyénvédelmi elővigyázatossággal kezeljük a felületkezelő anyagokat. Részletes információk a veszélyességi besorolásról egészség-, és környezetvédelmi teendőkről a Biztonságtechnikai Adatlapon érhetők el.										
Tárolhatóság	■ 1 Turn-over/év Kb. 12 hónap eredeti csomagolásban 5-25 °C közötti hőmérsékleten. Száraz hűvös helyen tárolandó. A fagy elől védeni. A védőcsomagolás eltávolítása után rövid időn belül felhasználni. A minimális eltarthatóság a címkén megtalálható. A tárolhatósági idő letelte nem feltétlenül jelenti, hogy az anyag használhatatlan. Ez esetben a minőséget ellenőriztetni kell a gyártónál.										
Különleges megjegyzések	■ Teszt körülmények Minden kijelentés a 23/50 DIN EN 23270 normára épül. Ezek az adatok a mi termékismereteinken és tapasztalatainkon alapszanak. A saját alkalmazásra nincs ráhatásunk. További információ esetén állunk a rendelkezésükre. Az adatlapban ezek az adatok irányértékek.										