



FREIOTHERM-ATL-EcoOne



WA4488GU1995

Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Anodisch abscheidbarer 1K-Elektrotauchlack ■ Anwendung z.B. in der Branche Maschinen- und Apparatebau ■ Einschichtsystem 	
Technische/ Physikalische Daten	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bindemittel-Basis Acrylatharz ■ Farbton goldfarben in Anlehnung an die vorgegebene Farbtonvorlage (z.B. RAL) ■ Festkörper DIN EN ISO 3251 49-51 % ■ Dichte theoretische Bestimmung 1,06 g/cm³ ■ Prüfschichtdicke 15-25 µm 	
Mechanische Prüfung	<ul style="list-style-type: none"> ■ auf Edelstahl ■ Gitterschnittprüfung Gt 0 DIN EN ISO 2409 	
Verarbeitung und Anwendung Anlagen- und Objektabhängig	<p>Vorbehandlung Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pH-Wert 7,5-8,5 ■ Leitwert 1200-1800 µS/cm ■ Festkörper DIN EN ISO 3251 12-16 % ■ Badtemperatur 24-27 °C ■ Beschichtungszeit 30-90 Sekunden ■ Abscheidespannung 150-300 Volt <p>Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p>	
Aushärtung	<p>Objekttemperatur Empfohlene Einbrenntemperatur 20 Min./200 °C</p> <p>grüne Schraffur = Einbrennbedingungen mit guten Endeigenschaften</p>	



FREIOTHERM-ATL-EcoOne

WA4488GU1995



Lagerbeständigkeit

- 1 Turn-over/ Jahr.

Im Originalgebinde mindestens 6 Monate bei 5 bis 25 °C.
Vor Frost schützen. Anbruchgebinde sind kurzfristig zu verarbeiten.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich

Spezielle Hinweise

■ Prüfbedingungen

Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270.
Diese Angaben beruhen auf unseren Produktenkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung.
Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.