



FREIOTHERM-KTL-Acrlato

WK4046HRU999

Proprietà	■ Vernice bicomponente per cataforesi ■ Applicazione per es. nell'ingegneria meccanica automobilistica ■ Pasta trasparente, completamente neutralizzata										
Dati tecnici / fisici	<table> <tr> <td>■ Base del legante</td><td>Resina acrilica</td></tr> <tr> <td>■ Colore</td><td>incolore</td></tr> <tr> <td>■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251</td><td>37-41 %</td></tr> <tr> <td>■ Densità determinazione teorica</td><td>1,05 g/cm³</td></tr> <tr> <td>■ Valore MEQ/s</td><td>30-34 mmol/100g</td></tr> </table>	■ Base del legante	Resina acrilica	■ Colore	incolore	■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	37-41 %	■ Densità determinazione teorica	1,05 g/cm ³	■ Valore MEQ/s	30-34 mmol/100g
■ Base del legante	Resina acrilica										
■ Colore	incolore										
■ Corpi solidi DIN EN ISO 3251	37-41 %										
■ Densità determinazione teorica	1,05 g/cm ³										
■ Valore MEQ/s	30-34 mmol/100g										
Lavorazione e applicazione Dipende da impianto e oggetto	■ Pre-trattamento La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, ruggine, schegge, scaglie di laminazione, residui di cera e di agenti di distacco. In caso di usi con elevata sollecitazione della resistenza alla corrosione, si consiglia un adeguato processo di conversione (ad esempio, fosfatazione). ■ Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.										
Durata di stoccaggio	■ 1 turn-over/anno Nei contenitori originali, almeno 9 mesi a 5-25°C. Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto. La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.										
Note speciali	■ Condizioni di esecuzione della prova Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione. Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica.										