

**Eigenschaften**

- Pulverlack für den dekorativen Außeneinsatz
- Anwendung z.B. in der Branche Bau und Sanitär
- matt, glatt
- Guter Verlauf
- Gute mechanische Beständigkeit und Kratzbeständigkeit
- Gute Licht- und Wetterbeständigkeit

Systemlack

- System-Flüssiglack

Für verschiedene Anwendungen sind Beschichtungen verfügbar, deren optisches Erscheinungsbild hinsichtlich Farbton, Glanzgrad und Oberfläche optimal abgestimmt sind.

Technische/ Physikalische Daten

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ■ Bindemittel-Basis | Polyesterharz |
| ■ Farbton | Alle gängigen Farbtöne |
| ■ Glanzgrad
DIN EN ISO 2813 | matt
15-20 Winkel 60° |
| ■ Prüfschichtdicke | 80 µm bei Farbton RAL 9005 |
| ■ Dichte
theoretische Bestimmung | 1,2-1,7 g/cm³ je nach Farbton |
| ■ Auftragsmenge | ca. 0,12 kg/m², Schichtdicke 80 µm
mittlere Prüfschichtdicke |

Mechanische Prüfung
auf Stahlblech ST 1405

- | | |
|--|-------------------|
| ■ Gitterschnittprüfung
DIN EN ISO 2409 | Gt 0 |
| ■ Tiefungsprüfung n. Erichsen
DIN EN ISO 1520 | >2 mm |
| ■ Schlagprüfung
DIN EN ISO 6272-1 | >60 kg cm (front) |

Beständigkeitsprüfung

- | | |
|---|---|
| ■ auf zinkphosphatiertem Stahlblech | |
| ■ Kondenswasser-Konstantklima
DIN EN ISO 6270-2 (CH) | 500 Stunden
Unterwanderung $W_b < 1$ mm
DIN EN ISO 4628-8 |
| ■ Salzsprühnebelprüfung (NSS)
DIN EN ISO 9227 | 240 Stunden
Unterwanderung $W_b < 1$ mm
DIN EN ISO 4628-8 |
| ■ Chemikalien-Beständigkeit | Muss geprüft werden.
Die Temperatur und Konzentration der Chemikalien
nehmen starken Einfluss auf das Prüfergebnis. |

Verarbeitung und Anwendung
Anlagen- und Objektabhängig

- | | |
|---|--|
| ■ Verarbeitung / Aufladung
Corona, Tribo | |
| ■ Vorbehandlung
Der Untergrund muss frei von haftungsstörenden Stoffen sein, wie z.B. Öle, Fette, Rost, Zunder, Walzhaut, Wachs- und Trennmittelrückstände.
Bei höheren Anforderungen empfehlen wir geeignete Phosphatierungen oder Chromatierungen. | |
| ■ Ausbesserungslack: Auf Anfrage | |



<p>Hinweise zu Arbeits- und Gesundheitsschutz Die beim Umgang mit Beschichtungsstoffen üblichen Vorsichtsmaßnahmen und der persönliche Schutz bei der Verarbeitung sind zu beachten. Nähere Hinweise zu gefährlichen Stoffen, sicherheitstechnischen Daten und Empfehlungen für den Gesundheits-/Umweltschutz können aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.</p>	
Aushärtung	<p>Objekttemperatur Empfohlene Einbrenntemperatur 10 Min./180 °C</p> <p>Einbrennenfenster geprüft im Farbton RAL 9005 grüne Schraffur = Einbrennbedingungen mit guten Endeigenschaften</p>
<p>Lagerbeständigkeit</p> <ul style="list-style-type: none"> Im Originalgebinde mindestens 36 Monate bei 5 bis 25 °C. Pulverlacke sind kühl und trocken zu lagern. <p>Das Mindesthaltbarkeitsdatum der jeweiligen Charge ist auf dem Produktetikett angegeben. Eine Lagerung über den angegebenen Zeitraum hinaus bedeutet nicht notwendigerweise, dass die Ware unbrauchbar ist. Eine Überprüfung der für den jeweiligen Einsatzzweck erforderlichen Eigenschaften ist jedoch in diesem Falle aus Gründen der Qualitätssicherung unerlässlich.</p>	
Spezielle Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> Schutzsiebung: 160 µm Verträglichkeit mit Fremdpulver: Muss geprüft werden Prüfbedingungen Alle Aussagen basieren auf Normklima 23/50 DIN EN 23270. Diese Angaben beruhen auf unseren Produktkenntnissen und Erfahrungen. Auf die Applikation selbst haben wir keinen Einfluss. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen zur Verfügung. Die Angaben in diesem Datenblatt sind Richtwerte und stellen keine Spezifikation dar.