



## EFD-idrovorn. di riparazione WL1004H

<b>Proprietà</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rivestimento monocomponente diluibile in acqua</li> <li>■ Applicazione per es. nel settore impiantistica/macchinari</li> <li>■ Per ritoccare piccoli difetti della verniciatura dopo trasporto e montaggio</li> </ul>
<b>Dati tecnici / fisici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Base del legante Copolimero stirolo acrilato</li> <li>■ Colore Tutte le tonalità comuni</li> <li>■ Brillantezza visuale Satinato opaco</li> <li>■ Viscosità 3000-5000 mPa.s/ Cilindro 5 60 rotazione/ min.</li> <li>■ Diluizione acqua demineralizzata</li> <li>■ Valore pH 8,4-8,7</li> <li>■ Densità determinazione teorica 1,05-1,25 g/ml</li> <li>■ Corpi solidi determinazione teorica 34-42 %</li> <li>■ Contenuto solido volumetrico determinazione teorica 275-285 ml/kg</li> <li>■ Quantità di applicazione teorico, senza perdita di applicazione 135-145 g/m<sup>2</sup>, Spessore dello strato 40 µm</li> <li>■ Colore di riferimento dei valori indicati Colore di WL1004HT2132</li> </ul>
<b>Substrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fondo</li> </ul>
<b>Pre-trattamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ La superficie deve essere priva di sostanze che potrebbero interferire con l'aderenza, come resti oleosi, grassi, residui di cera e di agenti di distacco. Per accettare la compatibilità dei tipi di vernice con il substrato si consigliano delle verifiche preliminari.</li> </ul>
<b>Proposta di configurazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Substrato secondo indicazione del cliente</li> <li>■ Vernice di finitura WL1004HT2132 Lo spessore del film secco 40 µm</li> </ul>
<b>Prove meccaniche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prova di quadrettatura DIN EN ISO 2409 Gt 0</li> </ul>
<b>Lavorazione e applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Agitare bene prima dell'impiego o mescolare in modo omogeneo i componenti (ad es. con un miscelatore ad alta velocità). Per evitare la formazione di una pellicola superficiale, ricoprire con uno strato di acqua. Lo spessore del film secco non deve superare i 100 µm - pericolo di bolle di reazione.</li> <li>■ Temperatura dell'oggetto 10-30 °C</li> <li>■ Condizioni di lavorazione Temperatura ambiente 18-22 °C Umidità relativa dell'aria 40-60 %</li> <li>■ Rullatura / verniciatura con viscosità di fabbrica</li> <li>■ Pulizia dell'attrezzatura di lavoro Immediatamente con acqua; event. aggiungere</li> </ul>

Le nostre schede tecniche intendono fornire una conoscenza sulla base dello stato attuale delle conoscenze. Queste indicazioni, tuttavia, non esonerano da un controllo personale dei nostri prodotti dal punto di vista della loro idoneità ai procedimenti e alle applicazioni desiderati. La vendita dei nostri prodotti avviene secondo quanto prescritto dalle nostre condizioni commerciali, di fornitura e di pagamento.



## EFD-idrovorn. di riparazione WL1004H

	<p>5-10% del peso Detergente EFD 400916 Attrezzi seccati con solvente org., per es. Diluizione EFD 400424.</p>	
	<p><b>Indicazioni sulla salute e sulla sicurezza</b> Rispettare le misure precauzionali generalmente applicate per la manipolazione delle sostanze di rivestimento e per la protezione personale durante la lavorazione. Nella relativa scheda di sicurezza sono disponibili informazioni dettagliate sulle sostanze pericolose, dati tecnici di sicurezza e consigli per la tutela della salute e dell'ambiente.</p>	
<b>Indurimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Essiccazione all'aria      con 18-22 °C, 40-60 % umidità relativa con ventilazione</li> <li>■ Essiccazione fuori polvere      dopo 40 min (Grado di essiccamento 1/ DIN EN ISO 9117-5)</li> <li>■ Antiscivolo      dopo 2 ore (Grado di essiccamento 4/ DIN EN ISO 9117-5)</li> <li>■ Essiccazione completa      dopo 5 giorni (Smorzamento delle oscillazioni pendolari / DIN EN ISO 1522)</li> <li>■ Essiccazione in forno      possibile fino a 70°C</li> </ul>	
<b>Durata di stoccaggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nei contenitori originali, almeno 12 mesi a 5-25°C.</li> <li>■ Proteggere dal gelo. I contenitori aperti vanno utilizzati al più presto.</li> <li>■ La data di scadenza di ogni lotto è indicata sull'etichetta del prodotto. Uno stoccaggio per un periodo superiore a quello indicato non comporta necessariamente che il prodotto sia inutilizzabile. Per assicurarne la qualità, in questi casi, è essenziale verificare le proprietà richieste dallo scopo di applicazione specifico.</li> </ul>	
<b>Note speciali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>EFD-Info</b> Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili in Info EFD N° 111</li> <li>■ <b>Condizioni di esecuzione della prova</b> Tutte le informazioni si riferiscono all'atmosfera standard 23/50 DIN EN 23270. Queste indicazioni si basano sulla nostra conoscenza del prodotto ed esperienza. Non abbiamo alcun influsso sull'applicazione in quanto tale. Per ulteriori informazioni siamo a vostra disposizione.</li> <li>■ Le informazioni contenute nel presente documento sono indicative e non costituiscono una specifica</li> </ul>	