




FREIOTHERM-ATL-rychlореaktivní

WA4976HRU905

Vlastnosti	■ Anodicky se odlučující 1K elektrolak ■ Použití např. v branži stavebnictví a sanity ■ Doplnovací pasta, plně neutralizovaná ■ Základ a jednovrstvý systém ■ Dobrá antikorozi ochrana	
Technická/ Fyzikální Data	■ Pojivová báze Akryl-epoxidová pryskyřice ■ Barevný odstín černá Sladěný s danou barevnou předlohou (např. RAL) ■ Pevné částice 56-60 % DIN EN ISO 3251 ■ Hustota 1,09 g/cm³ teoretický údaj ■ Hodnota MEQ-Base 45-50 DIN EN ISO 15880 ■ Viskozita 2000-6000 mPa.s ■ Zkušební tloušťka vrstvy 13-19 µm	
Mechanická zkouška	■ na železitém fosfátu ■ Zkouška mřížkovým řezem Gt 0 DIN EN ISO 2409	
Test odolnosti	■ na železitém fosfátu ■ Zkouška v solné mlze (NSS) 120 hodin průnik Wb <2 mm DIN EN ISO 9227 DIN EN ISO 4628-8	
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Předúprava Podklad musí být bez látek narušujících přilnavost, např. olejů, mastnot, rzi, okují, válcovací emulze, vosků a zbytků separačních látek. U vyšších požadavků doporučujeme vhodné fosfátování nebo chromátování. U vyššího požadavku na antikorozi ochranu doporučujeme vhodnou předúpravu (např. fosfátování). ■ Stupeň lesku 25-45 úhel 60° DIN EN ISO 2813 ■ pH 8,0-8,6 ■ Vodivost 1350-1600 µS/cm ■ Pevné částice 11,0-12,5 % DIN EN ISO 3251 ■ Hodnota MEQ-Base 50-55 mg/g DIN EN ISO 15880 ■ Podíl organických rozpouštědel 0,6-1,8 % ■ Teplota lázně 24-27 °C ■ Doba nanášení 60-180 sekund ■ Napětí odlučování 130-260 volt	



FREIOTHERM-ATL-rychlореaktivní WA4976HRU905

	■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Vytvrzení	■ Teplota objektu Doporučená vypalovací teplota 30 Min./120 °C zelené šrafování = vypalovací podmínky s dobrými konečnými vlastnostmi 
Skladování	■ 1 obrat/rok V originálním obalu min. 14 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.
Speciální pokyny	■ Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.