



FREIOTHERM-KTL-special

WK4038HRU999

Egenskaper	- Katodisk 2k ED-färg - Användning t.ex. inom legolackeringsektorn - Transparentpasta, neutraliserad										
Tekniska/ Fysikaliska data	<table> <tr> <td>Bindemedelsystem</td><td>Epoxiharts modifierat</td></tr> <tr> <td>Kulör</td><td>ofärgad</td></tr> <tr> <td>Torrhalt DIN EN ISO 3251</td><td>33-37 %</td></tr> <tr> <td>Densitet teoretisk bestämning</td><td>1,04 g/cm³</td></tr> <tr> <td>MEQ/s-värde</td><td>26-34 mmol/100g</td></tr> </table>	Bindemedelsystem	Epoxiharts modifierat	Kulör	ofärgad	Torrhalt DIN EN ISO 3251	33-37 %	Densitet teoretisk bestämning	1,04 g/cm ³	MEQ/s-värde	26-34 mmol/100g
Bindemedelsystem	Epoxiharts modifierat										
Kulör	ofärgad										
Torrhalt DIN EN ISO 3251	33-37 %										
Densitet teoretisk bestämning	1,04 g/cm ³										
MEQ/s-värde	26-34 mmol/100g										
Applicering och användning Anläggnings- och objekt beroende	Förbehandling Underlaget måste vara fritt från vidhäftningsstörande ämnen, som t.ex. oljor, fetter, rost, slagg, valshud, vax- och släppmedelsrester. Vid högre krav på korrosionsskydd rekommenderar vi lämplig ytomvandling (t.ex. fosfatering). Råd för arbets- och hälsoskydd Normala försiktighetsprinciper bör iaktas vid hantering av alla ytbehandlingsmaterial. Närmare information beträffande farliga ämnen, säkerhetstekniska data samt rekommendationer för hälso- och miljöskydd återfinns i repektive säkerhetsdatablad.										
Lagerbeständighet	1 turnover /år I originalemballage minst 6 månader vid 5 till 25 °C. Skyddas mot frost. Öppnat emballage används snarast. Bäst-före datum står angivet på produktetiketten. Lagring utöver detta datum betyder inte nödvändigtvis att produkten är oanvändbar. Test av de erforderliga egenskaperna för respektive användning är dock nödvändig som kvalitetssäkring.										
Speciella råd	Testförhållanden Alla uppgifter baseras på normklimat enligt 23/50 DIN EN 23270. Alla uppgifter baseras på egna undersökningar och erfarenheter. Vi råder inte över själva appliceringen. Vi står till ert förfogande för ytterligare upplysningar. Uppgifterna i databladet är riktvärden och skall ej ses som specifikation.										