


FREIOTHERM-ATL-prostředek Add.
300356

Vlastnosti	■ Aditivum pro elektrolaky
Technická/ Fyzikální Data	■ Barevný odstín bezbarvý ■ Pevné částice DIN EN ISO 3251 26-28 % ■ Hustota teoretický údaj 0,99 g/cm³
Zpracování a použití Závislost na zařízení a objektu	■ Množství přídávku 0,5-5,0 % ■ Postup Není možné přímé přidání do vany ! Pro dobré promíchání přidejte do přepadu/přelivu nebo směšovací trubky ! Postup závisí na mnoha faktorech a je proto stanovena ve spolupráci s aplikačním technikem a dle daného zařízení. ■ Pokyny k ochraně práce a zdraví Dbejte pokynů a bezpečnostních opatření s práškovými barvami laky stejně tak pro ochranu osob při zpracovávání. Bližší informace k nebezpečným látkám, bezpečnostně technickým datům a doporučení pro ochranu zdraví a životního prostředí získáte v odpovídajícím bezpečnostním listu.
Skladování	■ V originálním obalu min. 12 měsíců při 5 °C až 25 °C. Chraňte před mrazem. Načatá balení krátkodobě spotřebujte. Minimální lhůta spotřeby každé šarže je uvedena na etiketě. Skladování po uvedeném datu nemusí vždy znamenat, že je zboží již nepoužitelné. Je však nezbytné prověřit kvalitativní vlastnosti pro jednotlivý účel použití.
Speciální pokyny	■ Zkušební podmínky Všechny výpovědi se opírají o Normklima 23/50 DIN EN 23270. Tyto údaje se opírají o naše znalosti produktu a zkušenosti. Na aplikaci samotnou nemáme vliv. Pro další informace jsme vám k dispozici. Údaje v tomto technickém listě jsou orientační a nestanovují specifikaci.